

## لاتيكو ٧١٧

**وصف المنتج والغرض من استخدامه**  
سيلر لاتيكو ٧١٧ بادئ من الأكريليك صنع خصيصا للمعالجة المبدئية للأسطح الإسمنتية والحجرية والجبسية الداخلية .

### الخواص الفيزيائية للمنتج

اللون	أبيض بعد الجفاف
اللزوجة	٣±١٧ كريس
نسبة المواد الصلبة	٤٥±٣%
الكثافة النوعية	١,٣٧±٠,٣ جم / سم <sup>٣</sup>
اللمعة	مط
التغطية	١٧-١٣ م <sup>٢</sup> / كجم (بعد التخفيف 50% بحد أقصى) يعتمد على طبيعة السطح و ظروف التنفيذ والقائم بعملية الدهان

### مميزات المنتج

- مقاوم للقلويات
- سريع الانتشار داخل جزيئات الاسمنت
- سهل الاستخدام
- سريع الجفاف
- معدل فرد عالي
- اقتصادي و يوفر في استهلاك الدهانات

### مجالات التطبيق و تجهيز السطح

- يتم إزالة أي بقايا أو أتربة على السطح
- يتم إصلاح الشروخ الموجودة فى السطح
- يتم تنظيف السطح جيدا من الشوائب والزيوت ثم يتم تجفيفه
- يستخدم سيلر لاتيكو ٧١٧ علي جميع الأسطح الداخليه.
- يستخدم سيلر لاتيكو ٧١٧ بغرض تثبيت الطبقة السطحية من الحوائط والأسقف.
- يستخدم سيلر لاتيكو ٧١٧ لسد مسام الحائط الأسمنتي أو الجبسي وضمان التصاق قوى لطبقات الطلاء التالية.

### نظام الدهان المقترح

- لجميع الأسطح الجديدة.
- (وجه) سيلر لاتيكو ٧١٧
- (٢ سكينه) معجون لاتيكو ٧٢٧
- (وجه) سيلر لاتيكو ٧١٧

زمن الجفاف عند درجة حرارة ٢٥ درجة مئوية و رطوبة نسبيه ٦٠%

جفاف اولى ١ ساعه  
جفاف نهائى ٦ ساعه



**أدوات التطبيق**

فرشاة او رولة

**ملاحظات عامة**

- ١- وقت الجفاف يعتمد بصفة عامة على حركة الهواء ودرجة الحرارة وسمك طبقة الدهان
- ٢- يفضل بل ويجب دائما إستخدام منتجات من نفس النوع أو الأساس لعدم حدوث مشاكل فنية
- ٣- يتم إستخدام الماء فى تنظيف أدوات التطبيق

**فترة الصلاحية**

عامان من تاريخ الإنتاج بشرط سلامة العبوة وتخزينها طبقا للشروط الصحيحة بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة.

**تعليمات السلامة والصحة:**

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل