



KAPCI
COATINGS

Fiche des données techniques

Publication : Juin 2022

Pour l'usage
professionnel seulement

Kapci 2010 Vernis Brillance Crystal.

Propriétés de produit

Kapci 2010 Brillance Crystal est un vernis à base d'alkyde-uréthane qui fournit une finition à haute brillance avec une résistance chimique remarquable et aux rayures. Il est adapté à la protection et à la décoration des parquets, des meubles, des menuiseries et des bateaux en bois (Au-dessus de la ligne de l'eau), etc.

Couverture théorique : 5-6 m²/kg par une couche.


Application de produit

Kapci 2010 Vernis Brillance Crystal.
Kapci 555 Diluant ou White spirit.

Préparation de surfaces et de supports

Pour les surfaces en bois nouvelles ou précédemment peintes, la surface doit être proprement poncée et préparée. L'apprêtage des nouvelles surfaces en bois est requis.

Application



Proportion de mélange :

100 :30-45% avec le Diluant 555 et White Spirit.



Les Réglages de pistolet pulvérisateur :

	Le buse de pulvérisation	La pression entrée	La pression d'automatisation
Conforme	1.3-1.4	2 bars (26- 29 psi)	
HVLP	1.3-1.4	2 bars (26- 29 psi)	0.7bar (8-10 psi)





KAPCI
COATINGS

Fiche des données techniques

Publication : Juin 2022

Pour l'usage
professionnel seulement

	Conventionnel	1.3-1.4	3-3.5 bar (45-50 psi)	
Se référer aux recommandations du fabricant de pistolet pour obtenir le meilleur résultat total.				
	Ajouter 30% pour l'application par la brosse. Appliquer en deux seules couches.			
	Temps de séchage à 25°C : Séchage à manipuler : 2 - 3 H /20°C Séchage intégral et complet : 24 H//25°C			

Autres conseils

La couverture pratique se dépend de plusieurs facteurs, notamment la forme, la dureté et la porosité de l'objet à peindre, l'équipement de pulvérisation utilisé, les méthodes d'application, les conditions d'application, l'épaisseur de couche, etc.

Durée de conservation

2 années à compter de la date de production si stocké dans son emballage originalement fermé aux conditions normales.

Hygiène et Sécurité :

1. Pour les recommandations complètes d'hygiène, de sécurité et d'environnement, se reporter aux fiches de données et de sécurité.
2. Observer les conseils de prudence affichés sur les étiquettes des emballages.
3. Une bonne ventilation doit être fournie dans l'environnement de travail.



KAPCI
COATINGS

Fiche des données techniques

Publication : Juin 2022

**Pour l'usage
professionnel seulement**