



KAPCI
COATINGS

Fiche des données techniques

Publication : Juin 2022

Pour l'usage
professionnel seulement

Kapci 2620 Vernis Brillant Polyuréthane à un composant pour l'intérieur.

Propriétés de produit

Kapci 2620 est un vernis Brillant polyuréthane à un composant utilisé pour la protection des supports en bois intérieurs. Il est recommandé pour la finition des menuiseries intérieures telles que (les portes, les cloisons, les unités murales, les plafonds, etc.), les meubles de chambre en incluant les placards intégrés, les tables, les chaises, les armoires, etc. Il fournit une application facile, un bon nivellement, une douceur et une très bonne résistance à l'eau et aux chimiques maisonneries communes.

Brillance : min 88 GU (Angle 60°)

Couverture théorique : 5 - 6 m²/l par une couche

Application de produit

Kapci 2620 Vernis 1K Brillant polyuréthane.

Kapci 500 Diluant ou white spirit

Préparation de surfaces et de support

Kapci 2620 est convenable à l'application sur tout type de surfaces en bois précédemment peintes avec un sealer nitrocellulosique Kapci. Si la surface a besoin à être colorée, appliquer Kapci 2800 teinture de bois préalablement à appliquer Kapci sealer nitrocellulosique. Poncer la surface avec un papier abrasif de P320 suivi par P400 et finir par P500.

Application



Proportion de mélange et application :

Ajouter 35-40% diluant pour la pulvérisation.

Appliquer en 2 seules couches.



KAPCI
COATINGS

Fiche des données techniques

Publication : Juin 2022

Pour l'usage
professionnel seulement



Ajouter 15-20% diluant pour brosse.
Appliquer en 2 seules couches.



Temps de séchage :

Séchage à toucher : 60 - 90 min/25°C

Séchage à manipuler : 6 - 8 H//25°C

Séchage à recouvrir : 6 - 8 H//25°C

Autres conseils

1. La surface en bois recouverte en Kapci 2620 peut être nettoyée en utilisant un chiffon humide après 3 jours de séchage de la couche de finition.
2. La couverture pratique se dépend de plusieurs facteurs, notamment la forme, la dureté et la porosité de l'objet à peindre, l'équipement de pulvérisation utilisé, les méthodes d'application, les conditions d'application, l'épaisseur de couche, etc.

Durée de conservation

3 années à compter de la date de production si stocké dans son emballage originalement fermé aux conditions normales.

Hygiène et Sécurité :

1. Pour les recommandations complètes d'hygiène, de sécurité et d'environnement, se reporter aux fiches de données et de sécurité.
2. Observer les conseils de prudence affichés sur les étiquettes des emballages.
3. Une bonne ventilation doit être fournie dans l'environnement de travail.



KAPCI
COATINGS

Fiche des données techniques

Publication : Juin 2022

**Pour l'usage
professionnel seulement**