

# Latico 6700 Vernis Haut Brillant Polyuréthane à deux composants pour l'intérieur.

## Propriétés de produit

Latico 6700 est un vernis haut brillant polyuréthane à deux composants utilisé pour la finition des meubles et des objets en bois lorsqu'une résistance à l'usure, aux chimiques maisonneries et aux changements de température sont requis. Il fournit un excellent nivellement, une grande douceur et une bonne résistance à l'eau et aux chimiques. Il est utilisé pour la finition des menuiseries intérieures telles que les chambres, les meubles publics, les accessoires de la salle de bains, les placards intégrés, les panneaux muraux, etc.

Brillance : Minimum 88 GU (Angle 60°)

Couverture théorique : 4 - 6 m<sup>2</sup> / l par une couche.

## Produits d'application

Latico 6700 Vernis haut brillant polyuréthane à deux composants.

Latico 6710 Durcisseur polyuréthane.

Kapci 2450 Diluant polyuréthane normal.


Kapci 2460 Diluant polyuréthane lent.

Note : Kapci 2460 Diluant lent est recommandé à l'application à haute température.

## Préparation de surfaces et de supports.

Latico 6700 Vernis haut brillant polyuréthane à deux composants convient à l'application sur tous les types de supports en bois. Il peut être appliqué sur les sealers claires en polyuréthanes ou en polyesters. Préalablement à l'application de Latico 6700, il est requis que la surface en bois est décemment préparé. Poncer la surface avec un papier abrasif P400 ou P500, souffler loin la poussière et essuyer les contaminants (Graisse, huile, etc.).

## Application



**Proportion de mélange par volume :** 100 :50 :20-30.

Durcisseur : Latico 6710

Diluant : Kapci 2450 ou Kapci 2460.

La vie en pot : 3-4 h/25°C



**Appliquer 2 seules couches.**

	Le buse de	La pression entrée	La pression d'automatisati

	<b>pulvérisation</b>		<b>on</b>
Conforme	1.3-1.4	2 bars (26- 29 psi)	
HVLP	1.3-1.4	2 bars (26- 29 psi)	0.7bar (8-10 psi)
Conventionnel	1.3-1.4	3-3.5 bar (45-50 psi)	

Se référer aux recommandations du fabricant de pistolet pour obtenir le meilleur résultat total.

**Temps de séchage :**

Séchage à toucher : 40 - 50 minutes /25°C.

Séchage à manipuler : 3 - 4 h/25°C

**Autres conseils**

La couverture pratique se dépend de plusieurs facteurs, notamment la forme, la dureté et la porosité de l'objet à peindre, l'équipement de pulvérisation utilisé, les méthodes d'application, les conditions d'application, l'épaisseur de couche, etc.

**Durée de conservation**

3 années à compter de la date de production si stocké dans son emballage originalement fermé aux conditions normales.

**Hygiène et Sécurité :**

1. Pour les recommandations complètes d'hygiène, de sécurité et d'environnement, se reporter aux fiches de données et de sécurité.
2. Observer les conseils de prudence affichés sur les étiquettes des emballages.
3. Une bonne ventilation doit être fournie dans l'environnement de travail.



Fiche des données techniques

Publication : Juin 2022

**Pour l'usage  
professionnel seulement**