



KAPCI
COATINGS

Ficha Técnica

Fecha de emisión Junio 2022

Exclusivo para uso profesional

Kapci 2000S Sellador de nitrocelulosa super

Descripción del producto

Kapci 2000S es un sellador transparente a base de nitrocelulosa de secado rápido y alta viscosidad que se utiliza para la protección de muebles, artículos de madera y carpintería interior. Ofrece buenas propiedades de relleno, buena nivelación, secado rápido y fácil lijado..

Cobertura teórica: 6-8 m²/kg por capa

Productos para aplicación

Kapci 2000S Sellador NC Super

Kapci 525 Diluyente NC

Sustratos y preparación de superficie

Lije la superficie de madera maciza con papel de lija P80 o P120. Para madera contrachapada o enchapada, use papel de grano más fino P150 o P180. Sople el polvo y limpie los contaminantes (grasa, aceite, etc.) antes de aplicar Kapci 2000S.

Proporción de mezcla en peso


Kapci 2000S Sellador NC Super 100%

Kapci 525 Diluyente NC máx. 300% para pulverización o máx. 150% para brocha

Aplicación

Kapci 2000S se puede aplicar a pistola oa brocha en 2 manos.

Kapci 2000S puede recubrirse con el barniz mate/brillante Kapci 1K.



Proporción de mezcla en peso:

100:300


Proporción de mezcla para brocha: 100: máx. 150% diluyente

(1:3)

100% Kapci 2000S NC Sellador

Transparente

300% máx. de Kapci 525 diluyente NC








Aplicación de viscosidad:

18-20 s (F4/20°C)



KAPCI
COATINGS

	Tipos de pistola:			
		Boquilla de Pulverización	Presión de entrada	Presión de atomización
	Conforme	1.6-1.8	2 bars (26- 29 psi)	
	HVLP	1.6-1.8	2 bars (26- 29 psi)	0.7bar (8-10 psi)
Convencional	1.6-1.8	3-3.5 bar (45-50 psi)		
	Número de capas: Aplicar 2-3 capas Espesor total de película seca 40-50 micrones			
	 Aplicar dos capas			
	Tiempo de evaporación: 5- 10 minutos entre capas			
	Tiempo de secado a 25°C: Seco sin polvo: 10 – 15 min/20°C Seco para lijar 2-4 h			

Color

Los colores de claros transparentes y oscuros transparentes están disponibles.

Otros consejos

1. Cubierta práctica se depende de varios factores como forma, aspereza y la porosidad del objeto para ser pintado, equipos utilizados de espray, métodos de aplicación, condiciones de aplicación, espesor de la mano, etc.
2. Para obtener los mejores resultados, siempre se recomienda probar los productos en trozos de madera de desecho antes de comenzar a pintar.

Vida útil

3 años desde la fecha de producción, guardado en empaquetados originales, en condiciones normales.

Salud y seguridad

1. Para tener una información completa de salud y seguridad, por favor, consulte la Ficha de Seguridad;
2. Observe los avisos de precaución que están mostrados en el envase;
3. Hay que facilitar una buena ventilación en el ambiente de trabajo.