



KAPCI
COATINGS

Ficha Técnica

Fecha de emisión Junio 2022

Exclusivo para uso profesional

Kapci 2100 Aislante de Poliuretano 2K

Descripción del producto

Kapci 2100 es un aislante transparente de poliuretano 2K para aplicación sobre superficies porosas de madera. El producto está especialmente diseñado para su aplicación sobre tipos de madera resinosa, como palisandro, teca, mansonia, etc., antes de aplicar acabado de poliéster. Kapci 2100 rellena la porosidad de los sustratos de madera como MDF, madera maciza, etc., asegura la cobertura de las imperfecciones de la superficie y permite un secado rápido y uniforme de los revestimientos posteriores.

Cobertura teórica: 5-7 m²/kg por capa

Productos para aplicación


Kapci 2100 Aislante de Poliuretano

Kapci 2125 activador

Sustratos y preparación de superficie

El producto es adecuado para su aplicación sobre casi cualquier tipo de sustrato de madera como MDF, madera maciza, etc. cuando se requieren buenas propiedades de relleno y cobertura de imperfecciones de la superficie. Antes de aplicar Kapci 2100, lije la madera maciza con papeles de lija P80-P120; para MDF, madera contrachapada y chapa, use papel de grano más fino P150 o P180. Sople el polvo y desengrase la superficie.

Aplicación



Proporción de mezcla: 100:100

Activador: Kapci 2125

Vida útil: 3 - 4 horas a 25°C



Aplicar 2 capas:

	Boquilla de Pulverización	Presión de entrada	Presión de atomización
Conforme	1.6-1.8	2 bars (26- 29 psi)	
HVLP	1.6-1.8	2 bars (26- 29 psi)	0.7bar (8-10 psi)
Convencional	1.6-1.8	3-3.5 bar (45-50 psi)	



KAPCI
COATINGS



Seco para manejar: 10-15 minutos/25°C
completamente seco: 2-3 h/25°C



Lije con papel de lija P320 seguido de P400

Otros consejos

La cobertura práctica depende de varios factores que incluyen la forma, la aspereza y la porosidad del objeto a pintar, el equipo de rociado utilizado, los métodos de aplicación, las condiciones de aplicación, el espesor de la película, etc.

Vida útil

1 año desde la fecha de producción, guardado en empaquetados originales, en condiciones normales.

Salud y seguridad

1. Para tener una información completa de salud y seguridad, por favor, consulte la Ficha de Seguridad;
2. Observe los avisos de precaución que están mostrados en el envase;
3. Hay que facilitar una buena ventilación en el ambiente de trabajo.



KAPCI
COATINGS

