



KAPCI
COATINGS

Ficha Técnica

Fecha de emisión Junio 2022

Exclusivo para uso profesional

Kapci 2320 Pintura de Poliuretano 2K "doble función para Interiores"

Descripción del producto

Kapci 2320 es una pintura de poliuretano 2K que tiene características de doble función: se puede usar como imprimación y como acabado satinado. Kapci 2320 tiene muy buena dureza, elasticidad y resistencia química. La buena resistencia mecánica y química hacen que Kapci 2320 sea adecuado para su aplicación sobre diferentes tipos de sustratos de madera en interiores. Se utiliza para sellar y/o revestir muebles de sala, muebles de cocina, grifería de baño, mobiliario público (oficina, hoteles, cafetería, guardería, mobiliario escolar, etc.) y carpintería interior (puertas, mamparas, armarios empotrados, techos, revestimientos de paredes, etc.).

Brillo: min 20-30 GU (ángulo 60°)

Cobertura teórica: 4-6 m²/kg por capa

Productos para aplicación

Kapci 2300 2320 2K PU Pintura Doble Función

Kapci 2135 Activador PU



Kapci 2450 Diluyente PU normal o Kapci 2460 Diluyente PU lento

Sustratos y preparación de superficie

Kapci 2320 se puede aplicar sobre diferentes tipos de soportes de madera como MDF, aglomerados, pintura vieja en condiciones sólidas preparadas adecuadamente, etc.

Lije la superficie de MDF, madera contrachapada o chapa con P150 o P180. La madera maciza se debe lijar con papel de grano P80 o P120. Sople el polvo y desengrase la superficie.

Aplicación

	Proporción de mezcla: 100:50:20-30 Activador: Kapci 2135 Diluyente: Kapci 2450 o Kapci 2460		
Vida útil: 3 horas a 25°C			
	Aplicar hasta 2 capas.		
	Boquilla de Pulverización	Presión de entrada	Presión de atomización
	Conforme	2 bars (26- 29 psi)	
	HVLP	2 bars (26- 29 psi)	0.7bar (8-10 psi)
	Convencional	3-3.5 bar (45-50 psi)	

NOTA IMPORTANTE: Estas fichas técnicas son solo para fines informativos sin ninguna obligación, ya que no tenemos control sobre la calidad y las condiciones de la superficie o la aplicación.



KAPCI
COATINGS

Nota: Consulte la recomendación del fabricante de la pistola.



Si se usa como acabado satinado

Seco sin polvo : 10-15 min/25°C

Seco para manejar: 2-3 h/25°C

Si se usa como imprimación

Seco para lijar: después de 3-4 h/25°C; Lijar con papel de lija P400 o P500

Seco para repintar: después de 4 h/25 °C con acabados semibrillantes y satinados de PU acabados; después de 24 h/25°C para acabados brillantes

Otros consejos

1. La Permita que Kapci 2320 se seque durante 24 horas antes de aplicar el acabado PU de alto brillo Kapci (WS 100, Kapci 2370) sobre Kapci 2320 para evitar una posible pérdida de brillo del acabado.
2. La cobertura práctica depende de varios factores que incluyen la forma, la aspereza y la porosidad del objeto a pintar, el equipo de rociado utilizado, los métodos de aplicación, las condiciones de aplicación, el espesor de la película, etc.

Vida útil

3 años desde la fecha de producción, almacenado en el embalaje original en condiciones normales.

Salud y seguridad

1. Para tener una información completa de salud y seguridad, por favor, consulte la Ficha de Seguridad;
2. Observe los avisos de precaución que están mostrados en el envase;
3. Hay que facilitar una buena ventilación en el ambiente de trabajo.