



KAPCI
COATINGS

Ficha Técnica

Fecha de emisión Junio 2022

Exclusivo para uso profesional

Kapci 2620 Barniz de Poliuretano 1K Brillante para Interiores

Descripción del producto

Kapci 2600 es un barniz brillante de poliuretano 1K utilizada para la protección de sustratos de madera en interiores. Recomendado para el acabado de carpintería interior (puertas, tabiques, muebles altos, cielo raso, etc.), muebles de habitación incluyendo armarios empotrados, mesas, sillas, alacenas, etc. Proporciona fácil aplicación, muy buena nivelación y tersura y muy buena Resistencia contra el agua y los productos químicos domésticos comunes.

Brillo: 88 GU (ángulo 60°)

Cobertura teórica: 5-6 m²/l por capa

Productos para aplicación




Kapci 2620 de Poliuretano 1K Brillo

Kapci 555 Diluyente o gasolina blanca

Sustratos y preparación de superficie

Kapci 2620 es adecuado para su aplicación sobre todo tipo de superficies de madera previamente pintadas con el sellador Kapci NC. Si es necesario colorear la superficie, aplique tinte para madera de Kapci 2800 antes de aplicar el sellador Kapci NC. Lije el sellador con papel de grano P320 seguido de P400 y termine con P500.

Aplicación

	Proporción de mezcla y aplicación Añadir 35-40% de diluyente para la pulverización. Aplicar 2 capas.
	Agregue un 15-20 % de diluyente para la brocha. Aplicar 2 capas
	Seco al tacto: 60-90 minutos/25°C Seco para manejar: 6-8 horas/25°C Seco para recubrir: 6-8 horas/25°C

Otros consejos

1. La superficie de madera recubierta con Kapci 2600 se puede limpiar con un paño húmedo después de 3 días de secado de la capa final.
2. La cobertura práctica depende de varios factores que incluyen la forma, la aspereza y la porosidad del objeto a pintar, el equipo de rociado utilizado, los métodos de aplicación, las condiciones de aplicación, el espesor de la película, etc.

NOTA IMPORTANTE: Estas fichas técnicas son solo para fines informativos sin ninguna obligación, ya que no tenemos control sobre la calidad y las condiciones de la superficie o la aplicación.



KAPCI
COATINGS

Vida útil

3 años desde la fecha de producción, almacenado en el embalaje original en condiciones normales.

Salud y seguridad

1. Para tener una información completa de salud y seguridad, por favor, consulte la Ficha de Seguridad;
2. Observe los avisos de precaución que están mostrados en el envase;
3. Hay que facilitar una buena ventilación en el ambiente de trabajo.