



**KAPCI**  
COATINGS

## Ficha Técnica

Fecha de emisión Junio 2022

Exclusivo para uso profesional

# Kapci 2650 Barniz de Poliuretano 1K Mate para Exteriores

### Descripción del producto

2650 es un barniz mate de poliuretano 1K utilizada para la protección de sustratos de madera en exteriores. Se recomienda para el acabado de carpinterías exteriores (puertas, portones, vallas, marcos de ventanas), mobiliario de jardín, etc. Proporciona una fácil aplicación, buena nivelación y tersura, y buena resistencia al agua ya la luz solar (UV).

Brillo: 25 GU (ángulo 60°)

Cobertura teórica: 5-6 m<sup>2</sup>/l por capa

### Productos para aplicación

Kapci 2650 Barniz de Poliuretano 1K mate

Kapci 555 Diluyente o gasolina blanca

### Sustratos y preparación de superficie

Kapci 2650 es apto para su aplicación sobre todo tipo de superficies de madera previamente preparadas adecuadamente. Si es necesario colorear la superficie, aplique el tinte para madera Kapci 2800 antes de aplicar el sellador Kapci 2150 2K PU. Lije el sellador con papel de grano P320 seguido de P400 y termine con P500.

### Aplicación



Añadir 35-40% de diluyente para la pulverización.  
Aplicar 2 capas.



Agregue un 15-20 % de diluyente para la brocha.  
Aplicar 2 capas



Seco al tacto: 60-90 minutos/25°C  
Seco para manejar: 6-8 horas/25°C  
Seco para recubrir: 6-8 horas/25°C

### Otros consejos

1. La superficie de madera recubierta con Kapci 2600 se puede limpiar con un paño húmedo después de 3 días de secado de la capa final.
2. La cobertura práctica depende de varios factores que incluyen la forma, la aspereza y la porosidad del objeto a pintar, el equipo de rociado utilizado, los métodos de aplicación, las condiciones de aplicación, el espesor de la película, etc.

**NOTA IMPORTANTE:** Estas fichas técnicas son solo para fines informativos sin ninguna obligación, ya que no tenemos control sobre la calidad y las condiciones de la superficie o la aplicación.



**KAPCI**  
COATINGS

### **Vida útil**

3 años desde la fecha de producción, almacenado en el embalaje original en condiciones normales.

### **Salud y seguridad**

1. Para tener una información completa de salud y seguridad, por favor, consulte la Ficha de Seguridad;
2. Observe los avisos de precaución que están mostrados en el envase;
3. Hay que facilitar una buena ventilación en el ambiente de trabajo.