

Latico 6400 Pintura NC

Descripción del producto

Latico 6400 es un acabado de alto brillo a base de resinas de nitrocelulosa. Ofrece un secado muy rápido y una buena cobertura.

Cobertura teórica: 5-6 m²/kg por capa

Productos para aplicación





Latico 6400 Pintura NC

Kapci 525 Diluyente NC

Sustratos y preparación de superficie

Latico 6400 se utiliza para la aplicación sobre sellador NC debidamente lijado y preparado o pintura vieja completamente seca y en estado sólido. Lije la superficie con papel de lija P320 o P400 seguido de P500.

Aplicación

	Proporción de mezcla en volumen: 100:100 Diluyente: Kapci 525		
	Aplicar hasta 2 capas.		
	Boquilla de Pulverización	Presión de entrada	Presión de atomización
Conforme	1.3-1.4	2 bars (26- 29 psi)	
HVLP	1.3-1.4	2 bars (26- 29 psi)	0.7bar (8-10 psi)
Convencional	1.3-1.4	3-3.5 bar (45-50 psi)	
Nota: Consulte la recomendación del fabricante de la pistola.			
	Para la aplicación con brocha, agregue menos cantidad de diluyente Kapci 525 NC. Nota: Los colores metálicos se deben aplicar por pulverización.		
	Tiempo de secado: 30 min/20°C		

Otros consejos

1. La cobertura práctica depende de varios factores que incluyen la forma, la aspereza y la porosidad del objeto a pintar, el equipo de rociado utilizado, los métodos de aplicación, las condiciones de aplicación, el espesor de la película, etc.
2. Para obtener los mejores resultados, siempre se recomienda probar los productos en pedazos de madera antes de comenzar a pintar.



Vida útil

3 años desde la fecha de producción, almacenado en el embalaje original en condiciones normales.

Salud y seguridad

1. Para tener una información completa de salud y seguridad, por favor, consulte la Ficha de Seguridad;
2. Observe los avisos de precaución que están mostrados en el envase;
3. Hay que facilitar una buena ventilación en el ambiente de trabajo.