

Ficha Técnica

Fecha de emisión Junio 2022

Exclusivo para uso profesional

Latico 6740 Barniz PU Acrílico de Alto Brillo para Exteriores

Descripción del producto

Latico 6740 es un barniz de alto brillo de poliuretano acrílico 2K que se utiliza para la protección duradera de superficies de madera en exteriores. Destaca la belleza natural de la madera y proporciona una excelente resistencia a la intemperie conservando la madera durante años. Se recomienda para el acabado de todo tipo de carpintería exterior como puertas, portones, cercas, marcos de ventanas, muebles de jardín, etc. De fácil aplicación y excelente nivelación, tersura y buena resistencia al agua, productos químicos y luz solar (UV). Se puede utilizar en interiores también.

Brillo: min 88 GU (ángulo 60°)

Cobertura teórica: 4-6 m²/l por capa

Productos para aplicación

Latico 6740 Barniz PU 2K de Alto Brillo




Latico 6745 activador PU

Kapci 600 Diluyente-normal o Kapci 601 Diluyente-lento

Sustratos y preparación de superficie

La superficie de madera nueva sin tratar debe lijarse con papel de lija P80 o P120. Si se requiere tinte para madera, aplique el tinte para madera Kapci 2800 y el sellador transparente Kapci 2150 2K PU antes del barniz Kapci 2360.

Aplicación

	Barniz Pu	Activador	Diluyente	
	Latico 6740	Latico 6745	600 or 601	
	100	50	20	
Vida útil: 3-4 h/25°C				
	Aplicar hasta 2 capas.			
		Boquilla de Pulverización	Presión de entrada	Presión de atomización
	Conforme	1.3-1.4	2 bars (26- 29 psi)	
	HVLP	1.3-1.4	2 bars (26- 29 psi)	0.7bar (8-10 psi)
Convencional	1.3-1.4	3-3.5 bar (45-50 psi)		
Nota: Consulte la recomendación del fabricante de la pistola.				
	Seco al tacto: 40-50 min / 25 °C			
	Seco para manejar: 3-4 h / 25 °C			

Otros consejos



La cobertura práctica depende de varios factores que incluyen la forma, la aspereza y la porosidad del objeto a pintar, el equipo de rociado utilizado, los métodos de aplicación, las condiciones de aplicación, el espesor de la película, etc.

Vida útil

5 años desde la fecha de producción, almacenado en el embalaje original en condiciones normales.

Salud y seguridad

1. Para tener una información completa de salud y seguridad, por favor, consulte la Ficha de Seguridad;
2. Observe los avisos de precaución que están mostrados en el envase;
3. Hay que facilitar una buena ventilación en el ambiente de trabajo.