



**KAPCI**  
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يونيو ٢٠٢٢

للإستخدام الإحترافى فقط

## كابسي MV ٢٠٠٠ سيلر نتروسيليلوزى متوسط اللزوجة

### مواصفات المنتج:

كابسي سيلر MV ٢٠٠٠ سيلر نترو سيليلوزى متوسط اللزوجة شفاف يتميز بسرعة الجفاف ويستخدم لحماية الأسطح الخشبية المختلفة - كما يتميز بنعومته وقدرته علي ملء السطح وكذلك سهولة الصنفرة.

### الخواص الفيزيائية للمنتج

معدل الفرد النظرى (م<sup>2</sup>/كجم): ٦ - ٨

### المنتجات اللازمة للتطبيق:

كابسي سيلر نترو MV ٢٠٠٠  
كابسي ٥٢٦ (نتروسيليلوز)

### الأسطح المناسبة وكيفية تجهيزها:

كابسي سيلر نترو MV ٢٠٠٠ يستخدم للأنواع المختلفة من الأخشاب سواء المرنة أو الصلبة. قبل تطبيق كابسي سيلر نترو MV ٢٠٠٠ يتم صنفرة الخشب بصنفرة ١٨٠ أو ٢٢٠، مع ضرورة تنظيف السطح من الاتربة والشحوم والزيوت قبل البدء فى عملية الدهان.

### نسبة الخلط بالوزن:

كابسي سيلر نترو MV ٢٠٠٠ ١٠٠%  
كابسي ٥٢٦ (نتروسيليلوز نتر) حتى ١٠٠%

### التطبيق:

كابسي سيلر نترو MV ٢٠٠٠ يمكن تطبيقه بالرش أو بالفرشاة، يمكن تطبيق أكثر من طبقة للدهان، وفي حالة إحتياج السطح للمزيد يتم الإنتظار من ٥-١٠ دقائق ثم يتم رش مزيد من الطبقات، يتم بعد ذلك رش الورنيش 1K اللامع أو المط.

### وقت الجفاف في درجة حرارة ٢٥ د.م:

جفاف مبدئي ١٠-١٥ د  
جفاف نهائي ٢-٤ س



اللون: شفاف فاتح

### نقاط أخرى:

١- معدل التغطية العملية تعتمد علي العديد من العوامل منها شكل وملمس السطح ومدى مساميته كما تعتمد أيضا علي ظروف وطريقة التطبيق والأدوات المستخدمة لذلك وأيضا سمك الدهان المطلوب.  
٢- لتحقيق نتائج أفضل ننصح بإجراء إختبار للمنتجات على قطع خشبية مهددة (سكراب) قبل البدء في عملية الدهان.



**KAPCI**  
COATINGS

### فترة الصلاحية:

٣ سنوات من تاريخ الإنتاج، في العبوات الأصلية والظروف الجوية المناسبة.

### تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل.