



**KAPCI**  
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يونيو ٢٠٢٢

للإستخدام الإحترافي فقط

## كابسي ٢١٥٠ – سيلر بولي يوريثان

### مواصفات المنتج:

سيلر كابسي ٢١٥٠ هو سيلر بولي يوريثان شفاف ذو قدرة علي ملء السطح كما يتميز بسهولة الصنغرة – يستخدم سيلر كابسي ٢١٥٠ كسيلر شفاف قبل رش أي من الدهانات الشفافة.  
معدل الفرد النظري م/٢ لتر: ٨ – ١٠ / طبقة

### المنتجات اللازمة للتطبيق:

سيلر كابسي ٢١٥٠ - بولي يوريثان  
مصلب كابسي ٢١٥٥  
ثر بولي يوريثان كابسي ٢٤٥٠  
أو ثر بطيخ بولي يوريثان ٢٤٦٠  
ملاحظة: يوصي باستخدام ثر كابسي ٢٤٦٠ البطيء في درجات الحرارة المرتفعة.

### الأسطح المناسبة وكيفية تجهيزها:

كابسي ٢١٥٠ مناسب للتطبيق علي جميع الأسطح الخشبية سواء القشرة أو الخشب الطبيعي ويستخدم كسيلر للأسطح الخشبية قبل تطبيق الدهانات الشفافة عليها . قبل تطبيق سيلر كابسي ٢١٥٠ يتم صنغرة الخشب الطبيعي بصنغرة ١٢٠ أو ١٨٠، ويتم صنغرة الخشب القشرة بصنغرة ١٨٠ أو ٢٢٠، ثم يتم إزالة الأتربة والشحوم والزيوت قبل الدهان .

### نسبة الخلط (بالحجم):

١٠٠%	كابسي ٢١٥٠
٥٠%	كابسي ٢١٥٥
١٠-٢٠%	كابسي ثر ٢٤٥٠ أو ٢٤٦٠

### وقت ثبات المنتج:

٤ – ٥ س في درجة حرارة ٢٥ د.م.

### التطبيق:

سيلر كابسي ٢١٥٠ الشفاف يتم رش طبقتان متتاليتان دون الانتظار بين الطبقات وفي حالة الإحتياج لمزيد من الطبقات يتم الإنتظار لمدة ٢٠ دقيقة قبل البدء في رش المزيد، يمكن رش أي من ورنيشات كابسي 2K اللامعة أو المط بعد ذلك.  
يتم الرش باستخدام مسدس رش ١,٧-١,٨  
ملحوظة: (يرجى الرجوع الي النشرة الفنية الخاصة بالمسدس المستخدم) .  
ثم يتم الصنغرة باستخدام صنغرة ٣٢٠ ثم صنغرة ٤٠٠ ثم يتم التنعيم باستخدام صنغرة ٥٠٠.

### وقت الجفاف في درجة حرارة ٢٥ د.م:

١٥-١٠ د	جفاف سطحي
٣-٢ س	جفاف نهائي



هام : التعليمات الموجودة في النشرات الفنية هي قائمة علي ما لدينا من خبرات ومعرفة بالمنتج دون أدني مسؤولية عما ينتج من مشاكل متعلقة بالسطح المراد دهانه أو المشاكل المرتبطة بالتطبيق الخاطيء للمنتج. كما يرجى دائما قراءة تعليمات السلامة والصحة.



**KAPCI**  
COATINGS

#### نقاط أخرى:

- 1- معدل التغطية العملية تعتمد علي العديد من العوامل منها شكل وملمس السطح ومدى مساميته كما تعتمد أيضا علي ظروف وطريقة التطبيق والأدوات المستخدمة لذلك وأيضا سمك الدهان المطلوب .
- 2- لتحقيق نتائج أفضل ننصح بإجراء إختبار للمنتجات على قطع خشبية مهذرة (سكراي) قبل البدء في عملية الدهان.

#### فترة الصلاحية:

٣ سنوات من تاريخ الانتاج ، في العبوات الاصلية والظروف الجوية المناسبة

#### تعليمات السلامة والصحة:

- 1- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية .
- 2- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة .
- 3- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل .