



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يونيو ٢٠٢٢

للإستخدام الإحترافي فقط

كابسي ٢٣٠٠ – ورنيش بولي يوريثان 2K لامع

مواصفات المنتج:

ورنيش كابسي ٢٣٠٠ هو ورنيش بولي يوريثان – 2K لامع يستخدم للأثاث والأسطح الخشبية الداخلية والتي تحتاج للحماية من الكيماويات المنزلية والتغيرات في درجة الحرارة والعوامل الميكانيكية وغيرها. يستخدم هذا الورنيش لدهان الحجرات والمطابخ والأثاث العامة وجميع الأثاث والأعمال الخشبية الداخلية مثل الأبواب والفواصل وغيرها .

الخواص الفيزيائية للمنتج

اللمعة (زاوية ٦٠°) ٨٨
معدل الفرد النظري م²/كجم ٦ – ٨ / طبقة

المنتجات اللازمة للتطبيق:

ورنيش كابسي ٢٣٠٠ - بولي يوريثان – 2K لامع
مصلب كابسي ٢٣١٠
ثر بولي يوريثان كابسي ٢٤٥٠
ثر بولي يوريثان ٢٤٦٠ البطء

ملاحظة: يوصي باستخدام ثر كابسي ٢٤٦٠ البطء في درجات الحرارة المرتفعة .

الأسطح المناسبة وكيفية تجهيزها:

كابسي ٢٣٠٠ مناسب للتطبيق علي جميع الأسطح الخشبية المعدة مسبقا بطريقة جيدة. يمكن تطبيقه علي سيلر كابسي بولي إيستر أو سيلر كابسي بولي يوريثان . يتم صنفرة السطح بصنفرة ٤٠ أو ٥٠ ثم إزالة الأتربة والشحوم والزيوت قبل رش ورنيش كابسي ٢٣٠٠ .

نسبة الخلط بالوزن:

كابسي ٢٣٠٠ ١٠٠%
كابسي ٢٣١٠ ١٠٠%
كابسي ثر ٢٤٥٠ أو ٢٤٦٠ ١٠ – ١٥%

وقت ثبات المنتج:

٣ – ٤ س في درجة حرارة ٢٥ د.م

التطبيق:

ورنيش كابسي ٢٣٠٠ بولي يوريثان 2K لامع يتم رشه طبقتان .
يتم استخدام مسدس رش: ١,٣ – ١,٤ مم
(يرجى الرجوع الي النشرة الفنية الخاصة بالمسدس المستخدم).

وقت الجفاف في درجة حرارة ٢٥ د.م:

جفاف سطحي ٣٠ – ٤٠ د
جفاف نهائي ٢ – ٣ س





KAPCI
COATINGS

نقاط أخرى:

معدل التغطية العملية تعتمد علي العديد من العوامل منها شكل وملمس السطح ومدى مساميته كما تعتمد أيضا علي طريقة التطبيق والادوات المستخدمة لذلك وأيضا سمك الدهان المطلوب .

فترة الصلاحية:

٣ سنوات من تاريخ الانتاج , في العبوات الاصلية والظروف الجوية المناسبة

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية .
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة .
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل .