



**KAPCI**  
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يونيو ٢٠٢٢

للإستخدام الإحترافي فقط

## كابسي ٢٣٢٠ – دبل فانكشن بولي يوريثان

### مواصفات المنتج:

كابسي ٢٣٢٠ هو دهان بولي يوريثان يمكن استخدامه كأساس كما يمكن إستخدامه كدهان نهائي . يتميز كابسي ٢٣٢٠ بصلابته العالية ومرونته ومقاومته للكيمويات والعوامل الميكانيكية مما يجعله مناسب للتطبيق علي جميع الأسطح الخشبية، حيث يستخدم كأساس أو دهان نهائي لأثاث الحجرات والمطابخ وأدوات الحمامات والأثاث العامة كأثاث المكاتب، الفنادق و المدارس وغيره .  
يستخدم كابسي ٢٣٢٠ كدهان داخلي فقط (لا يتعرض للظروف الجوية الخارجية).

### الخواص الفيزيائية للمنتج

اللمعة (زاوية ٦٠ د): ٣٠-٢٠  
معدل الفرد النظري م<sup>٢</sup>/كجم: ٤-٦ طبقة

### المنتجات اللازمة للتطبيق:

كابسي ٢٣٢٠ – دبل فانكشن بولي يوريثان  
كابسي ٢٣٥ – مصلب بولي يوريثان  
كابسي ٢٤٥٠ – ثنر بولي يوريثان  
أو كابسي ٢٤٦٠ – ثنر بطيخ بولي يوريثان  
ملاحظة: يوصي باستخدام كابسي ٢٤٦٠ ثنر بطخ بولي يوريثان في درجات الحرارة المرتفعة.

### الأسطح المناسبة وكيفية تجهيزها:

كابسي ٢٣٢٠ يمكن تطبيقه علي أنواع مختلفة من الأسطح الخشبية مثل MDF أو الألكاش أو علي دهان قديم في ظروف جيدة ومجهز بطريقة صحيحة .  
قبل تطبيق كابسي ٢٣٢٠ يتم صنغرة الخشب الطبيعي بصنغرة ٨٠ أو ١٢٠، ويتم صنغرة خشب MDF والألكاش والكونتور والقشرة بصنغرة ٨٠ أو ١٢٠، ثم يتم تنظيف السطح من الاتربة والشحوم والزيوت قبل البدء في عملية الدهان .

### نسبة الخلط بالحجم:

كابسي ٢٣٢٠ ١٠٠%  
كابسي ٢٣٥ ٥٠%  
كابسي ٢٤٥٠ أو ٢٤٦٠ ٢٠%

### وقت ثبات المنتج:

٣ ساعات عند درجة الحرارة ٢٥ د.م

### التطبيق:

كابسي ٢٣٢٠ يتم تطبيقه بالرش (طبقتان)، يتم استخدام مسدس رش ١,٤-١,٦ مم  
(يرجى الرجوع الي النشرة الفنية الخاصة بالمسدس المستخدم).



**KAPCI**  
COATINGS

وقت الجفاف عند درجة حرارة ٢٥ د.م:

إذا تم استخدامه كأساس:



٣-٤ س

جفاف للصفرة:

جفاف لإعادة الرش:

٤ ساعات، ليتم رش دهانات بولي يوريثان مط مثل WS 100 مط،

٢٤ ساعة ليتم رش دهانات بولي يوريثان عالية اللمعة مثل WS 100 أو كابسي ٢٣٧٠.

إذا تم استخدامه كدهان نهائي:

١٠-١٥ د

جفاف سطحي:

٢-٣ س

جفاف نهائي:

نقاط أخرى:

- ١- يترك كابسي ٢٣٢٠ لمدة ٢٤ ساعة ليحفظ قبل تطبيق دهان كابسي بولي يوريثان عالي اللمعة كابسي ٢٣٧٠ أو WS100
- ٢- معدل التغطية العملية تعتمد علي العديد من العوامل منها شكل وملمس السطح ومدى مساميته كما تعتمد أيضا علي ظروف وطريقة التطبيق والأدوات المستخدمة لذلك وأيضا سمك الدهان المطلوب.
- ٣- لتحقيق نتائج أفضل ننصح بإجراء إختبار للمنتجات على قطع خشبية مهذرة (سكراب) قبل البدء في عملية الدهان.

فترة الصلابة:

٣ سنوات من تاريخ الانتاج، في العبوات الاصلية والظروف الجوية المناسبة.

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل.