



لنشرة الفنية

إصدار يونيو ٢٠٢٢

للاستخدام الاحترافي فقط

كابسى ٢٣٥٠ - ورنىش بولي يوريثان 2K لامع - داخلي

مواصفات المنتج:

ورنىش كابسى ٢٣٥٠ - 2K هو ورنىش بولي يوريثان لامع يستخدم للألاثات والأسطح الخشبية الداخلية والتي تحتاج للحماية من الكيماويات المنزلية والتغيرات في درجة الحرارة والعوامل الميكانيكية وغيرها. يستخدم هذا الورنىش لدهان الحجرات والمطابخ والألاثات العامة وجميع الأعمال الخشبية الداخلية مثل الأبواب والفوائل وغيرها.

الخواص الفيزيائية للمنتج

اللمعة (زاوية ٦٠°)	٨٨
معدل الفرد النظري $m^2 / \text{كم}$	٧ - ٥ / طبقة

المنتجات اللازمة للتطبيق:

ورنىش كابسى ٢٣٥٠ - بولي يوريثان - 2K لامع

مصلب كابسى ٢٣٦٥

ثر بولي يوريثان كابسى ٤٥٠

ثر بولي يوريثان ٢٤٦٠ البطن

ملاحظة: يوصى باستخدام ثر كابسى ٢٤٦٠ البطن في درجات الحرارة المرتفعة.

الاسطح المناسبة وكيفية تجهيزها:

كابسى ٢٣٥٠ مناسب للتطبيق على جميع الأسطح الخشبية المعدة مسبقاً بطريقة جيدة. يمكن تطبيقه على سيلر كابسى بولي إستر أو سيلر كابسى بولي يوريثان. قبل رش الورنىش يتم التعقيم بصنفرة .. أو .. ثم يتم إزالة الأذرية والثلوج والزيوت.

نسبة الخلط بالوزن:

كابسى ٢٣٥٠	%٠٠
كابسى ٢٣٦٥	%٥٠
كابسى ثر ٢٤٥٠ أو ٢٤٦٠	%٢٠ - ١٥

وقت ثبات المنتج:

٣ - ٤ س في درجة حرارة ٤٥°C

التطبيق:


ورنىش كابسى ٢٣٥٠ بولي يوريثان 2K لامع يتم رشه طبقتان.

يتم استخدام مسدس رش: ١٤ - ١١،٤ مم

(يرجى الرجوع إلى النشرة الفنية الخاصة بالمسدس المستخدم).

وقت الجفاف في درجة حرارة ٤٥°C:

جفاف سطحي	٣ - ٤ س
جفاف نهائى	٨ س





KAPCI
COATINGS

نقاط أخرى:

معدل التغطية العملية تعتمد على العديد من العوامل منها شكل وملمس السطح و Modi مساميته كما تعتمد على طريقة التطبيق والادوات المستخدمة وأيضا سمك الدهان المطلوب.

فتررة الصلاحية:

٣ سنوات من تاريخ الانتاج . في العبوات الاصلية والظروف الجوية المناسبة

تعليمات السلامة والصحة:

- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية .
- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة .
- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل .