



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يونيو ٢٠٢٢

للإستخدام الإحترافي فقط

كابسي ٢٤٣٠ - ورنيش أكريليك بولي يوريثان 2K مط - خارجي

مواصفات المنتج:

ورنيش كابسي ٢٤٣٠ هو ورنيش أكريليك بولي يوريثان مط يستخدم للأثاث والأسطح الخشبية الخارجية والتي تحتاج للحماية من الكيماويات المنزلية والتغيرات في درجة الحرارة والعوامل الميكانيكية وغيرها. يستخدم هذا الورنيش لدهان الحجرات والمطابخ والأثاث العامة وجميع الأثاث والأعمال الخشبية الخارجية مثل الأبواب والنوافذ وأثاث الحدائق والمنتزهات وغيرها.

الخواص الفيزيائية للمنتج

اللمعة (زاوية ٦٠°) ٢٠ - ١٥
معدل الفرد النظري م^٢/كجم ٦ - ٨ طبقة

المنتجات اللازمة للتطبيق:

ورنيش كابسي ٢٤٣٠ - أكريليك بولي يوريثان 2K - مط
مصلب كابسي ٢٣٧٥
ثر بولي يوريثان كابسي ٦٠٠
ثر بولي يوريثان ٦٠١ البطء

ملاحظة: يوصي باستخدام ثر كابسي ٦٠١ البطء في درجات الحرارة المرتفعة.

الأسطح المناسبة وكيفية تجهيزها:

كابسي ٢٤٣٠ مناسب للتطبيق علي جميع الأسطح الخشبية المعدة مسبقا بطريقة جيدة. يمكن تطبيقه علي سيلر كابسي بولي إستر أو سيلر كابسي بولي يوريثان (يرجى الرجوع للنشرة الفنية الخاصة بتطبيق السيلرات). يتم صنفرة السطح بصنفرة ٤٠٠ أو ٥٠٠ ثم يتم إزالة الأتربة والشحوم والزيوت قبل رش ورنيش كابسي ٢٤٣٠.

نسبة الخلط بالوزن:

كابسي ٢٤٣٠ ١٠٠%
كابسي ٢٣٧٥ ٥٠%
كابسي ثر ٦٠٠ أو ٦٠١ ٢٠-١٠%

وقت ثبات المنتج:

٣ - ٤ س في درجة حرارة ٢٥ د.م.

التطبيق:

ورنيش كابسي ٢٤٣٠ بولي يوريثان 2K مط يتم رشه طبقتان .
يتم استخدام مسدس رش: ١,٣ - ١,٤ مم
(يرجى الرجوع الي النشرة الفنية الخاصة بالمسدس المستخدم).

وقت الجفاف في درجة حرارة ٢٥ د.م:

جفاف سطحي ٤٠ - ٥٠ د
جفاف نهائي ٣ - ٤ س





KAPCI
COATINGS

نقاط أخرى:

معدل التغطية العملية تعتمد علي العديد من العوامل منها شكل وملمس السطح ومدى مساميته كما تعتمد أيضا علي طريقة التطبيق والادوات المستخدمة لذلك وأيضا سمك الدهان المطلوب .

فترة الصلابة:

٣ سنوات من تاريخ الانتاج . في العبوات الاصلية والظروف الجوية المناسبة

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية .
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة .
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل .