



KAPCI
COATINGS

للإستخدام الإحترافى فقط

النشرة الفنية

إصدار يونيو ٢٠٢٢

كابسي ٢٦٠٠ – ورنيش بولي يوريثان 1K مط – داخلى

مواصفات المنتج:

ورنيش كابسي ٢٦٠٠ هو ورنيش بولي يوريثان معدل (1K) مط . يستخدم لدهان الأسطح الخشبية التى لا تتعرض لظروف جوية خارجية. مثل الأبواب , الأثاث المنزلية وغيرها .
ورنيش كابسي ٢٦٠٠ سهل التطبيق ذو سطح أملس ناعم . مقاوم للماء والكيماويات المستخدمة فى المنازل .
اللمعة (زاوية ٦٠°)
معدل الفرد النظرى م^٢/لتر ٥-٦ /طبقة ١٥-١٠

المنتجات اللازمة للتطبيق:

ورنيش كابسي ٢٦٠٠ بولي يوريثان (مط) – داخلى
كابسي ثر ٥٥٥ أو نفض أو الترابنتينه
ملاحظة: الترابنتينه تعطي جفاف أبطئ .

الأسطح المناسبة وكيفية تجهيزها:

كابسي ٢٦٠٠ يتم تطبيقه على الأسطح الخشبية المرشوشة مسبقا بسيلر كابسي ٢٠٠٠ (نترو). في حالة تلوين الخشب يتم إستخدام صيغة كابسي ٢٨٠٠ أو لاتيكو ٦٠٦٠ قبل رش السيلر ٢٠٠٠ .
ثم يتم صنفرة السطح بصنفرة ٣٢٠ ثم ٤٠٠ ثم يتم التنعيم بصنفرة ٥٠٠. يتم إزالة الأتربة و الشوائب من السطح قبل رش كابسي ٢٦٠٠ .


نسبة الخلط بالحجم	بالرشف	بالفرشاة
كابسي ٢٦٠٠	%١٠٠	%١٠٠
كابسي ٥٥٥ أو نفض أو ترابنتينه	%٢٠-١٥	%٤٠-٣٥

التطبيق:

ورنيش كابسي ٢٦٠٠ يرش كطبقتان أو يدهن بالفرشاة .

وقت الجفاف في درجة حرارة ٢٥ د.م:

جفاف سطحي	٦٠-٩٠ د
جفاف نهائي	٦-٨ س
إعادة الدهان	٦-٨ س



نقاط أخرى:

معدل التغطية العملية تعتمد على العديد من العوامل منها شكل وملمس السطح ومدى مساميته كما تعتمد أيضا على طريقة التطبيق والادوات المستخدمة لذلك وأيضا سمك الدهان المطلوب .

فترة الصلاحية:

٣ سنوات من تاريخ الانتاج . في العبوات الاصلية والظروف الجوية المناسبة.

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية .
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة .
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل .