



**KAPCI**  
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يونيو ٢٠٢٢

للإستخدام الإحترافى فقط

## كابسي ٢٦٢٠ – ورنيش بولي يوريثان 1K – لامع – داخلى

### مواصفات المنتج:

ورنيش كابسي ٢٦٢٠ هو ورنيش بولي يوريثان معدل (1K) – لامع يستخدم لدهان الأسطح الخشبية الداخلية (التي لا تتعرض لظروف جوية خارجية)، مثل الأبواب والأثاث المنزلية وغيرها .  
ورنيش كابسي ٢٦٢٠ سهل التطبيق ذو سطح أملس ناعم، مقاوم للماء والكيماويات المستخدمة فى المنازل .

### الخواص الفيزيائية للمنتج

اللمعة (زاوية ٦٠°)  
معدل الفرد النظري م<sup>٢</sup>/لتر  
٨٨ حد أدنى  
٥ – ٦ طبقة

### المنتجات اللازمة للتطبيق:

ورنيش كابسي ٢٦٢٠ (لامع) – داخلى  
كابسي ثر ٥٥٥ أو نفض أو الترابنتينه  
ملاحظة: الترابنتينه تعطي جفاف أبطء .

### الأسطح المناسبة وكيفية تجهيزها:

كابسي ٢٦٢٠ يتم تطبيقه علي الأسطح الخشبية المرشوشة مسبقا بسيلر كابسي ٢٠٠٠ النترو. في حالة تلويين الخشب يتم إستخدام صبغة كابسي ٢٨٠٠ أو لاتيكو ٦٠٦٠ قبل رش السيلر ٢٠٠٠.  
يتم صنفرة السيلر بصنفرة ٣٢٠ ثم ٤٠٠ ثميتهم التعيم باستخدام صنفرة ٥٠٠، يتم إزالة الأتربة و الشوائب من السطح قبل رش كابسي ٢٦٢٠ .

بالفرشاة	بالرش	نسبة الخلط بالحجم
%١٠٠	%١٠٠	كابسي ٢٦٢٠
%٢٠ – ١٥	% ٤٠ – ٣٥	كابسي ٥٥٥ أو نفض أو ترابنتينه

### التطبيق:

ورنيش كابسي ٢٦٢٠ يرش كطبقتان أو يدهن بالفرشاة .

### وقت الجفاف في درجة حرارة ٢٥ د.م:

٩٠ – ٦٠ د	جفاف سطحي	
٨ – ٦ س	جفاف نهائي	
٨ – ٦ س	جفاف لاعادة الرش	

### نقاط أخرى:

معدل التغطية العملية تعتمد علي العديد من العوامل منها شكل وملمس السطح ومدى مساميته كما تعتمد أيضا علي طريقة التطبيق والادوات المستخدمة لذلك وأيضا سمك الدهان المطلوب .

### فترة الصلاحية:

٣ سنوات من تاريخ الانتاج . في العبوات الاصلية والظروف الجوية المناسبة



**KAPCI**  
COATINGS

### تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية .
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة .
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل .