



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يونيو ٢٠٢٢

للإستخدام الإحترافي فقط

كابسي ٢٦٧٠ – ورنيش بولي يوريثان 1K – لامع – خارجي

مواصفات المنتج:

ورنيش كابسي ٢٦٧٠ هو ورنيش بولي يوريثان 1K معدل- لامع يستخدم لدهان الأسطح الخشبية المعرضة للعوامل الخارجية. مثل الأبواب وأثاث الحدائق والبنادق وغيرها .

ورنيش كابسي ٢٦٧٠ سهل التطبيق ذو سطح أملس ناعم مقاوم للماء والكيماويات وأشعة الشمس (UV).

الخواص الفيزيائية للمنتج

اللمعة (زاوية ٦٠°)
معدل الفرد النظري م^٢/لتر

٨٨ بحد ادني
٥-٦ طبقة

المنتجات اللازمة للتطبيق:

ورنيش كابسي ٢٦٧٠ (بولي يوريثان) – خارجي
كابسي ثر ٥٥٥ أو نغض أو الترابنتينه
ملاحظة الترابنتينه تعطي جفاف أبطئ.

الأسطح المناسبة وكيفية تجهيزها:

كابسي ٢٦٧٠ يتم تطبيقه علي جميع الأسطح الخشبية المعدة جيدا للدهان، عند الرغبة في تلوين الخشب يتم إستخدام صبغة كابسي ٢٨٠٠ أو صبغة لاتيكو ٦٠٦٠ وذلك قبل رش سيلر كابسي ٢١٥٠ الشفاف، ثم يتم صنفرة السيلر بصنفرة ٣٢٠ ثم ٤٠٠ ثم يتم التنعيم باستخدام صنفرة ٥٠٠، يتم إزالة الأتربة و الشوائب من السطح قبل رش كابسي ٢٦٧٠ .

نسبة الخلط بالحجم	بالرشف	بالفرشاة
كابسي ٢٦٧٠	%١٠٠	%١٠٠
كابسي ٥٥٥ أو نغض أو ترابنتينه	%٣٥-٤٠	%٢٠-١٥

التطبيق:

ورنيش كابسي -٢٦٧٠ يرش كطبقتان أو يدهن بالفرشاة .

وقت الجفاف في درجة حرارة ٢٥ د.م:

جفاف سطحي	٦٠-٩٠ د
جفاف نهائي	٦-٨ س
جفاف نهائي لإعادة الدهان	٦-٨ س



نقاط أخرى:

١- ربما يحتاج السطح المرشوش بكابسي ٢٦٧٠ الى التنظيف بقماشة مبللة وذلك بعد ثلاثة أيام من الجفاف.
٢- معدل التغطية العملية تعتمد علي العديد من العوامل منها شكل وملمس السطح ومدى مساميته كما تعتمد أيضا علي طريقة التطبيق والادوات المستخدمة لذلك وأيضا سمك الدهان المطلوب.



KAPCI
COATINGS

فترة الصلاحية:

٣ سنوات من تاريخ الانتاج . في العبوات الاصلية والظروف الجوية المناسبة

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية .
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة .
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل .