



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يونيو ٢٠٢٢

للإستخدام الإحترافي فقط

كابسي ٢٧٠٠ ورنيش مائي 1K مط – داخلي

مواصفات المنتج:

ورنيش كابسي ٢٧٠٠ – هو ورنيش 1K مائي – مط يجف بدون مصلب وصمم لمقاومة كيماويات المنازل – يستخدم بعد تطبيق السيكر المائي ٢١٨٠، هذا المنتج مناسب جدا لدهانات المطابخ وكبائن الحمامات والاثاث وكذلك الأعمال الخشبية الداخلية.

الخواص الفيزيائية للمنتج

اللمعة (زاوية ٦٠°)
معدل الفرد النظري م^٢/لتر

٢٠-١٥

٤-٥ طبقة

المنتجات اللازمة للتطبيق:

ورنيش كابسي ٢٧٠٠ مائي 1K (مط)
ماء مقطر أو ماء الصنبور

ملحوظة: يوصى باستخدام ماء مقطر أفضل من ماء الصنبور.

الاسطح المناسبة وكيفية تجهيزها:

كابسي ٢٧٠٠ يتم تطبيقه علي الأسطح الخشبية المرشوشة مسبقا بسيكر مائي كابسي ٢١٨٠ (يرجى الرجوع للنشرات الفنية الخاصة بكابسي ٢١٨٠). في حالة تلوين الخشب يتم إستخدام صبغة كابسي ٢٨٠٠ قبل رش السيكر المائي . يجب تجهيز الخشب وصنفرته بصنفرة ١٢٠ أو ١٨٠ وذلك قبل تطبيق السيكر المائي ٢١٨٠ . بعد رش السيكر ٢١٨٠ يتم صنفرته بصنفرة ٥٠٠ قبل رش الورنيش المائي ٢٧٠٠ في حالة دهان الأسطح القديمة يتم إزالة الدهان القديم ويتم صنفرة السطح بصنفرة ٣٢٠ أو ٤٠٠ يتم إزالة الأتربة و الشوائب من السطح قبل رش كابسي ٢٧٠٠. في حالة الضرورة يتم رش السيكر المائي كابسي ٢١٨٠ قبل رش الورنيش كابسي ٢٧٠٠.

بالفرشاة

%١٠٠

%٥

بالرش

%١٠٠

%١٠

نسبة الخلط بالحجم

كابسي ٢٧٠٠

ماء مقطر

التطبيق:

ورنيش كابسي ٢٧٠٠ لامع – الخارجى يتم تطبيقه ٢-٣ طبقة بالرش أو بالفرشاة. يتم الانتظار ٥-١٠ دقائق بين رش الطبقات. يتم استخدام مسدس رش : ١,٣ – ١,٤ م (يرجى الرجوع الي النشرة الفنية الخاصة بالمسدس المستخدم).

وقت الجفاف في درجة حرارة ٢٥.د.م:

٢ س
٥-٤ س

جفاف سطحي
جفاف نهائي





KAPCI
COATINGS

نقاط أخرى:

معدل التغطية العملية تعتمد علي العديد من العوامل منها شكل وملمس السطح ومدى مساميته كما تعتمد أيضا علي طريقة التطبيق والادوات المستخدمة لذلك وأيضاً سمك الدهان المطلوب.

فترة الصلاحية:

اسنة من تاريخ الانتاج . في العبوات الاصلية والظروف الجوية المناسبة

تعليمات السلامة والصحة:

- 1- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية .
- 2- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة .
- 3- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل .