



لنشرة الفنية

إصدار يونيو ٢٠٢٢

للاستخدام الاحترافي فقط

كابسي ٢٨٢٠ - صبغة أخشاب

مواصفات المنتج:

صبغة كابسي ٢٨٢٠ صممت خصيصاً لتلوين الخشب قبل دهانات الألكيد أو النتروسيليوز أو البولي إستر أو البولي يوريثان الشفافة وذلك عندما نزيد الحصول على الشكل الطبيعي للخشب، صبغة كابسي ٢٨٢٠ تخترق سطح الخشب ثم تجف بسرعة وتستخدم للأسطح الخشبية الداخلية.

يوجد العديد من الألوان الخاصة بالصبغة كابسي ٢٨٢٠ في فاتورة الألوان.

الخواص الفيزيائية للمنتج:

معدل الفرد $50^2/\text{لتر}$

- (بدون تخفيف) / طبقة

المتطلبات اللازمة للتطبيق:

كابسي ٢٨٢٠ صبغة أخشاب
كابسي ٥٦٦ (نتروسيليوز ثر) أو ماء أو كحول.

ملاحظة:

- في حالة إستخدام الماء كمحفف يكون الجفاف أبطأ و يتسبب في بروز شعيرات الخشب.
- يجب رج العبوة قبل الإستخدام.

الأسطح المناسبة وكيفية تجهيزها:

صبغة كابسي ٢٨٢٠ مناسبة للتطبيق على الأسطح الخشبية المرنة أو الصلبة يتم صنفه سطح الخشب بصنفه ٢٠١٨٠ أو ٢٠١٨١ وبالنسبة لأنواع الخشب MDF والأبلكاش و الخشب المضغوط يتم الصنفه بصنفه ٢٠١٨٠ أو ٢٠١٨١ ثم يتم تنظيف السطح من الأتربة والشحوم والزيوت قبل تطبيق كابسي ٢٨٢٠.

نسبة الخلط بالحجم:

كابسي ٢٨٢٠ ..%

كابسي ٥٦٦ (نترو سيليوز ثر) / ترينتينه حتى ..%

٢٠٠

٥٦٦

التطبيق:

صبغة كابسي ٢٨٢٠ يتم تطبيقها بالفرشاة أو بالقماش.

وقت الجفاف في درجة حرارة ٤٥°C:

٤٠-٥٠ دق



نقاط أخرى:

معدل الفرد العملي تعتمد على العديد من العوامل منها شكل وملمس السطح ومدى مساميته كما تعتمد أيضاً على طريقة التطبيق والادوات المستخدمة. كذلك سمك الدهان المطلوب.



KAPCI
COATINGS



فتررة الصلاحية:

٣ سنوات من تاريخ الإنتاج . في العبوات الأصلية والظروف الجوية المناسبة .

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل.