



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يونيو ٢٠٢٢

للإستخدام الإحترافي فقط

كابسي ٤٦٠ – سيرفيسر نترولوسيلولوزي أبيض

مواصفات المنتج:

كابسي ٤٦٠ هو سيرفيسر نترولوسيلولوزي أبيض ذو قدرة عالية علي ملء السطح – سهل الصنفرة – يستخدم قبل الدهان النهائي. كابسي ٤٦٠ يتميز بتغطيته العالية وسطحه المستوي كما يتميز بقوة إلتصاقه علي أنواع مختلفة من الخشب.

الخواص الفيزيائية للمنتج

معدل الفرد النظري ٢٥/كجم - ٥ /٧ طبقة

المنتجات اللازمة للتطبيق:

كابسي ٤٦٠ سيرفيسر نترولوسيلولوزي أبيض
كابسي ٥٢٦ (نترولوسيلولوز نثر)

الأسطح المناسبة وكيفية تجهيزها:

كابسي ٤٦٠ يستخدم للأنواع المختلفة من الأخشاب كالأبلكاش و MDF وغيرها. يتم صنفرة الخشب بصنفرة ٨٠ أو ١٢٠ ثم يتم إزالة الأتربة الناتجة عن الصنفرة قبل رش السيرفيسر

نسبة الخلط بالوزن:

كابسي ٤٦٠ ١٠٠%
كابسي ٥٢٦ (نترولوسيلولوز نثر) ٨٠%

التطبيق:

كابسي ٤٦٠ يمكن تطبيقه بالرش أو بالفرشاة. يمكن تطبيق أكثر من طبقة للدهان. وفي حالة إحتياج السطح للمزيد يتم الإنتظار ١٠ دقائق ثم يتم رش مزيد من الطبقات. يتم رش أي من دهانات كابسي الملونة فوق كابسي ٤٦٠.

وقت الجفاف في درجة حرارة ٢٥ د.م:

وقت الجفاف كي يتم صنفرتة ٢ س



نقاط أخرى:

معدل التغطية العملية تعتمد علي العديد من العوامل منها شكل وملمس السطح ومدى مساميته كما تعتمد أيضا علي طريقة التطبيق والادوات المستخدمة لذلك وأيضا سمك الدهان المطلوب.

فترة الصلاحية:

٣ سنوات من تاريخ الإنتاج. في العبوات الاصلية والظروف الجوية المناسبة

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل