



النشرة الفنية

إصدار يونيو ٢٠٢٢

للاستخدام الاحترافي فقط

كابسي ٤٦٥ – سيرفيسر نتروسيليولوزي أبيض

مواصفات المنتج:

كابسي ٤٦٥ هو سيرفيسر نتروسيليولوزي أبيض ذو قدرة عالية على ملء الصنفرة - سهل السطح - يستخدم قبل الدهان النهائي. كابسي ٤٦٥ يتميز بتغطيته العالية وسطحه المستوي كما يتميز بقوه اللصاقه على أنواع مختلفه من الخشب.

الخواص الفيزيائية للمنتج

معدل الفرد النظري $٥٢ \text{ جم}/\text{م}^٢$ طبقة -٥

المنتجات الازمة للتطبيق:

كابسي ٤٦٥ سيرفيسر نتروسيليولوزي أبيض
كابسي ٥٦٦ (نتروسيليولوز ثبر)

الأسطح المناسبة وكيفية تجهيزها:

كابسي ٤٦٥ يستخدم لأنواع المختلطة من الأخشاب كالألبكلاش و MDF وغيرها.
يتم صنفرة الخشب بصنفرة ٨ أو ١٢ ثم يتم إزالة الأثرية الناتجة عن الصنفرة قبل رش السيرفيسر.

نسبة الخلط بالوزن:

كابسي ٤٦٥	١٠٠%
كابسي ٥٦٦ (نتروسيليولوز ثبر)	٨٠%

التطبيق:

كابسي ٤٦٥ يمكن تطبيقه بالرش أو بالفرشاة. يمكن تطبيق أكثر من طبقة للدهان. وفي حالة احتياج السطح للمزيد يتم الإنتظار ١٠ دقائق ثم يتم رش مزيد من الطبقات.
يتم رش أي من دهانات كابسي الملونة فوق كابسي ٤٦٥.

وقت الجفاف في درجة حرارة ٢٥.٥°C:

٢٠ س

وقت الجفاف كي يتم صنفرته



نقاط أخرى:

معدل التغطية العملية تعتمد على العديد من العوامل منها شكل وملمس السطح ومدى مساميته كما تعتمد أيضاً على طريقة التطبيق والادوات المستخدمة لذلك وأيضاً سمك الدهان المطلوب.

فتررة الصلاحية:

٣ سنوات من تاريخ الإنتاج . في العبوات الاصلية والظروف الجوية المناسبة
تعليمات السلامة والصحة:

- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل