



KAPCI
COATINGS

لنشرة الفنية

إصدار يونيو ٢٠٢٢

للإستخدام الإحترافى فقط

كابسى ٦٧٤٠ - ورنيش أكريليك بولي يوريثان 2K لامع - خارجى

مواصفات المنتج:

ورنيش كابسى ٢٣٥٠ - 2K هو ورنيش بولي يوريثان لامع يستخدم للأثاثات والأسطح الخشبية الخارجيه والتي تحتاج للحماية من الكيماويات المنزلية والتغيرات في درجة الحرارة والعوامل الميكانيكية وغيرها. يستخدم هذا الورنيش لدهان الحجرات والمطابخ والأثاث العامة وجميع الأعمال الخشبية الخارجيه مثل الأبواب والنوافذ زأثاث الحدائق والمنتزهات وغيرها .

الخواص الفيزيائية للمنتج

اللمعة (زاوية ٦٠°) ٨٨
معدل الفرد النظري ٢٥ /كجم ٥ - ٧ / طبقة

المنتجات اللازمة للتطبيق:

ورنيش كابسى ٦٧٤٠ - أكريليك بولي يوريثان- 2K لامع
مصلب كابسى ٦٧٤٥
ثر كابسى ٦٠٠
ثر ٦٠١ البطخ
ملاحظة: يوصي باستخدام ثر كابسى ٦٠١ البطخ في درجات الحرارة المرتفعة .

الاسطح المناسبة وكيفية تجهيزها:

كابسى ٦٧٤٠ مناسب للتطبيق علي جميع الأسطح الخشبية المعدة مسبقا بطريقة جيدة. يمكن تطبيقه علي سيلر كابسى بولي إستر أو سيلر كابسى بولي يوريثان . قبل رش الورنيش يتم التنعيم بصنفرة ٤٠٠ أو ٥٠٠ ثم يتم إزالة الأتربة والشحوم والزيوت .

نسبة الخلط بالوزن:

كابسى ٦٧٤٠ ١٠٠%
كابسى ٦٧٤٥ ٥٠%
كابسى ثر ٦٠٠ أو ٦٠١ ١٥-٢٠%

وقت ثبات المنتج:

٣ - ٤ س في درجة حرارة ٢٥ د.م.

التطبيق:

ورنيش كابسى ٦٧٤٠ أكريليك بولي يوريثان 2K لامع يتم رشه طبقتان .
يتم استخدام مسدس رش: ١,٣ - ١,٤ مم
(يرجى الرجوع الي النشرة الفنية الخاصة بالمسدس المستخدم).

وقت الجفاف في درجة حرارة ٢٥ د.م:

جفاف سطحي ٣-٤ س
جفاف نهائي ٨ س





KAPCI
COATINGS

نقاط أخرى:

معدل التغطية العملية تعتمد علي العديد من العوامل منها شكل وملمس السطح ومدى مساميته كما تعتمد علي طريقة التطبيق والادوات المستخدمة وأيضا سمك الدهان المطلوب .

فترة الصلاحية:

٣ سنوات من تاريخ الانتاج . في العبوات الاصلية والظروف الجوية المناسبة

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية .
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة .
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل .