

لاتيكو ٦٠٦٠ - صبغة أخشاب

مواصفات المنتج:

صبغة لاتيكو ٦٠٦٠ صبغة أخشاب عالية التركيز صممت خصيصا لتلوين الخشب قبل دهانات النتروسيليلوز أو البولي إستر أو البولي يوريثان الشفافة وذلك عندما نريد الحصول علي الشكل الطبيعي للخشب . صبغة لاتيكو ٦٠٦٠ تخترق سطح الخشب ثم تجف بسرعة وتستخدم هذه الصبغة للأسطح الخشبية الداخلية أو الخارجية . يوجد العديد من الالوان الخاصة بالصبغة لاتيكو ٦٠٦٠ فى فاتورة الألوان.

الخواص الفيزيائية للمنتج

اللزوجة (٢٥ /F4 د.م)	١١ - ١٣
(داخل العبوة)	
المحتوي الصلب %	٨ - ١٠
الكثافة جم/سم ³	٠,٨٥ ± ٠,٠٢
معدل الفرد م ² /لتر	٨ - ١٠ (بدون تخفيف)

المنتجات اللازمة للتطبيق:

لاتيكو ٦٠٦٠
كابسي ٥٢٥ (نتروسيليلوز ثنر)
ملاحظة: يجب رج العبوة قبل الإستخدام

الأسطح المناسبة وكيفية تجهيزها:

صبغة لاتيكو ٦٠٦٠ مناسبة للتطبيق علي الأسطح الخشبية الناعمة أو الصلبة. يتم صنفرة سطح الخشب بصنفرة ١٨٠ أو ٢٢٠ ثم يتبعها صنفرة ٣٢٠ أو ٤٠٠ قبل تطبيق لاتيكو ٦٠٦٠ . يتم تنظيف السطح من الأتربة و الشحوم والزيوت قبل تطبيق المنتج .

نسبة الخلط بالحجم:

لاتيكو ٦٠٦٠	١٠%
كابسي ٥٢٥ (نتروسيليلوز ثنر)	حتى ٩٠%

التطبيق:

صبغة لاتيكو ٦٠٦٠ يتم تطبيقها بالفرشاة أو بالقماش .

وقت الجفاف في درجة حرارة ٢٥ د .م:

١٥ - ٣٠ د

نقاط أخرى:

معدل الفرد العملي تعتمد علي العديد من العوامل منها شكل وملمس السطح ومدى مساميته كما تعتمد أيضا علي طريقة التطبيق والادوات المستخدمة لذلك وأيضا سمك الدهان المطلوب.

فترة الصلاحية:

اسنة من تاريخ الانتاج . في العبوات الاصلية والظروف الجوية المناسبة .

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية .
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة .
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل .