

لاتيكو ٦٣٠٠ – سيلر نتروسيلولوزي

مواصفات المنتج:

لاتيكو ٦٣٠٠ سيلر نترو سيليلوزي عالي اللزوجة سريع الجفاف يستخدم في دهان الأثاث الخشبية المنزلية يتميز بشفافيته و سرعة جفافه – كما يتميز بنعومته وقدرته علي ملئ السطح ويعطي سطح جيد وكذلك سهولة الصنفرة .

الخواص الفيزيائية للمنتج

معدل الفرد النظري م²/كجم: ٦-٨ طبقة

المنتجات اللازمة للتطبيق:

لاتيكو ٦٣٠٠ سيلر نترو
كابسي ٥٢٥ (نتروسيليلوز ثر سوبر)

الأسطح المناسبة وكيفية تجهيزها:

سيلر نترو لاتيکو ٦٣٠٠ يستخدم للأنواع المختلفة من الأخشاب سواء المرنة أو الصلبة .
قبل تطبيق سيلر نترو لاتيکو ٦٣٠٠ يتم صنفرة الخشب الطبيعي بصنفرة ٢٠ أو ٨٠، ويتم صنفرة خشب القشرة والكونتور بصنفرة ٨٠ أو ٢٢ يتم تنظيف السطح من الاتربة والشحوم والزيوت قبل البدء فى عملية الدهان.


نسبة الخلط بالوزن:

طريقة التطبيق	بالرش	الفرشاة
لاتيكو سيلر نترو ٦٣٠٠	%١٠٠	%١٠٠
كابسي ٥٢٥ (نترو سيليلوز ثر سوبر)	حتى %٣٠	حتى %٥٠

التطبيق:

لاتيكو سيلر نترو ٦٣٠٠ يمكن تطبيقه بالرش أو بالفرشاة، يتم رش طبقتان متتاليتان، وفي حالة إحتياج السطح للمزيد من السيلر يتم الإنتظار ١٠ دقائق ثم يتم رش مزيد من الطبقات.
يتم استخدام مسدس رش ١,٧-١,٨ م.
يتم رش الورنيش اللامع أو المط فوق سيلر نترو لاتيکو ٦٣٠٠.
ملحوظة: (يرجى الرجوع الي النشرة الفنية الخاصة بالمسدس المستخدم).

وقت الجفاف عند درجة حرارة ٢٥ د.م:

٢٠-١٥ د	جفاف سطحي	
٢-١ س	جفاف نهائي	

نقاط أخرى:

- ١- معدل التغطية العملية تعتمد علي العديد من العوامل منها شكل وملمس السطح ومدى مساميته كما تعتمد أيضا علي ظروف وطريقة التطبيق والأدوات المستخدمة لذلك وأيضا سمك الدهان المطلوب .
- ٢- لتحقيق نتائج أفضل ننصح بإجراء إختبار للمنتجات على قطع خشبية مهددة (سكراب) قبل البدء في عملية الدهان .

فترة الصلاحية:

٣ سنوات من تاريخ الإنتاج، في العبوات الأصلية والظروف الجوية المناسبة.

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل.