

لاتيكو NC 201 دوكو

وصف المنتج

لاتيكو ٦٤٠٠ هو دهان من النثرو سيليلوز يستخدم كبطانات للهانات النثروسيليلوز بهدف الحصول على التغطية العالية. يتميز هذا المنتج بسرعة الجفاف. يمكن استخدامه على الأساسات الخشبية الداخلية والخارجية.

الأسطح المناسبة للدهان

يمكن تطبيق لاتيکو ٦٤٠٠ على أي دهان قديم بعد تمام الجفاف وعلى المعجون دوکو 1K و الفلر دوکو 1K وذلك بعد إعداد السطح جيدا وتطهيره بمطهر كابسبي ٦٠٥.

طريقة التطبيق

١٠٠% لاتيکو ٦٤٠٠ دوکو 1K ١٠٠% كابسبي ثر ٥٢٦ نسبة الخلط بحجم: (1:1)				
استخدم مسطرة الخلط				
لزوجة الرش: ١٨-٢٠ ثانية (٢٠ / F 4 / ٢٠ °C)				
مسدس الرش				
الضغط عند مخرج الدهان	الضغط الداخل	قطر الفونيه	المتوافق مع البيئة	
	٢ بار (٢٦-٢٩ بواز)	١,٣-١,٢	HVLP	
٠,٧ بار (٨-١٠ بواز)	٢ بار (٢٦-٢٩ بواز)	١,٣-١,٢	التقليدي	
	٤٥-٥٠ بواز (٣-٣,٥ بار)	١,٣-١,٢		
يفضل الرجوع لتعليمات الشركة المصنعة لمسدس الرش.				
عدد اوجه الدهان: يطبق المنتج برش ٢-٣ وجه (أو حتى الوصول الى التغطية المطلوبة) سُمك الدهان الجاف ٥٠-٤٠ ميكرون				
وقت الجفاف بين الطبقات: الجفاف بين الطبقات: ٥-٣ دقائق / ٢٠ °C				
وقت الجفاف: ٣٠ دقيقة / ٢٠ °C				

تعليمات السلامة و الصحة

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة.
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج.
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.

ملاحظة مهمة: هذه المنتجات للاستخدام الاحترافي فقط. والمعلومات المشمولة في هذه النشرات الفنية مبنية على افضل ما لدينا من معلومات و خبرات وهى للعلم فقط دون أى مسئولية تقع الشركة نتيجة سوء الاستخدام أو التطبيق.