

لاتيكو ٦٨٠٠ – سيلر بولي إستر شفاف

مواصفات المنتج:

سيلر لاتيكو ٦٨٠٠ هو سيلر بولي إستر شفاف يستخدم لحماية الأسطح الخشبية الداخلية، ويتميز هذا السيلر بقدرته الهائلة علي ملئ السطح واستوائه كما يتميز بسهولة الصنفرة. لاتيكو ٦٨٠٠ يستعمل مع الأنواع المختلفة من الاخشاب مثل MDF والكونتر وغيرها، يستخدم هذا السيلر مع دهانات البولي يوريثان وذلك للحصول علي أفضل النتائج في دهان الأخشاب .

الخواص الفيزيائية للمنتج

معدل الفرد النظري ٢٠ / كجم: ٤ - ٥ طبقة

المنتجات اللازمة للتطبيق:

لاتيكو ٦٨٠٠ - سيلر بولي إستر شفاف
كابسي ٢٢١٠ - معجل
كابسي ٢٢١٥ - كتاليست
كابسي ٢٢٢٠ - أسيتون

الأسطح المناسبة وكيفية تجهيزها:

سيلر لاتيكو ٦٨٠٠ مناسب للتطبيق علي العديد من الأسطح الخشبية وخصوصا MDF والكونتر. يستخدم السيلر البولي إستر مع منتجات البولي يوريثان وذلك للحصول على نتيجة ممتازة من الدهان (يفضل رش عازل بولي يوريثان قبل تطبيق سيلر لاتيكو ٦٨٠٠، وخصوصا اذا كان الخشب المستخدم من النوع الزيتي مثل خشب الورد وخشب التيك ومانسونيا).

تجهيز السطح:

يتم صنفرة الخشب الطبيعي بصنفرة ١٢٥p أو صنفرة ١٨٠p، يتم صنفرة الخشب القشرة وMDF والكونتر وغيرها ذو الأسطح المسامية بصنفرة ١٨٠ أو ٢٢٠ ثم إزالة الأتربة والزيوت والشحوم قبل الدهان .

نسبة الخلط (بالوزن):

١٠٠%	لاتيكو ٦٨٠٠
٢%	كابسي ٢٢١٠
٢%	كابسي ٢٢١٥
٢٠ - ٣٠%	كابسي ٢٢٢٠

يجب الحرص التام عند خلط مكونات الدهان، وإتباع الخطوات التالية:

١- يتم إضافة كابسي ٢٢١٠ الي لاتيكو ٦٨٠٠ السيلر بولي إستر أولا ثم يتم التقليب جيدا.

٢- ثم يتم إضافة كابسي ٢٢٢٠ الأسيتون ثم يتم التقليب جيدا

٣- ثم يتم إضافة كابسي ٢٢١٥ الكتاليست.

ملاحظة: لا يجب خلط كل من كابسي ٢٢١٠ المعجل وكابسي ٢٢١٥ الكتاليست بطريقة مباشرة مع بعضهما حيث أنهما سريعي الإشتعال في حالة التلامس المباشر.

وقت ثبات المنتج:

١٥د. في درجة حرارة ٢٥ د.م

التطبيق:

لاتيكو ٦٨٠٠ السيلر بولي إستر الشفاف يتم رشه طبقتان متتاليتان، يوصي باستخدام مسدس رش ٢,٥.

ملحوظة: (يرجى الرجوع الي النشرة الفنية الخاصة بالمسدس المستخدم)

وقت الجفاف في درجة حرارة ٢٥ د.م:

جفاف نهائي للصنفرة اليوم التالي



الصفرة:

يتم صفرة سيلر لاتيكو ٦٨٠٠ بصفرة ٢٢٠ ثم صفرة ٣٢٠ ثم يتم التعويم بصفرة ٥٠٠.

إمكانية إعادة التطبيق عليه:

يمكن تطبيق ورنيش 2K بولي يوريثان أو ورنيش 2K أكريليك فوق سيلر لاتيكو ٦٨٠٠ الشفاف، ولكن يتم دهان بويه 2K بولي يوريثان أو بوية 2K أكريليك فوق سيلر لاتيكو ٦٨٠٠ الأبيض.

تحذيرات:

- 1- منتجات البولي إستر ليس من السهل التعامل معها وبالتالي هناك العديد من التحذيرات الواجب إتباعها قبل وأثناء التطبيق.
- 2- يجب الحرص الشديد عند قياس كمية الكتاليسست حيث أن الزيادة أو النقصان تؤثر سلبا علي النتيجة النهائية
- 3- يجب إتباع تعليمات إضافة المكونات بالترتيب حيث لا يمكن خلط كل من الكتاليسست والمعجل مع بعضهما بطريقة مباشرة
- 4- يجب التأكد من التخزين السليم لكل من الكتاليسست والمعجل حيث أنهما سريعى الإشتعال في حالة التلامس المباشر.
- 5- تجنب التخزين فى الأماكن الحارة.
- 6- يجب الحرص والانتباه لوقت ثبات المنتج .

نقاط أخرى:

معدل التغطية العملية تعتمد علي العديد من العوامل منها شكل وملمس السطح ومدي مساميته كما تعتمد أيضا علي ظروف وطريقة التطبيق والأدوات المستخدمة لذلك وأيضا سمك الدهان المطلوب. لتحقيق نتائج أفضل ننصح بإجراء اختبار للمنتجات على قطع خشبية مهذرة (سكراب) قبل البدء في عملية الدهان.

فترة الصلاحية:

اعام من تاريخ الانتاج . في العبوات الاصلية والظروف الجوية المناسبة.

تعليمات السلامة والصحة:

- 1- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية .
- 2- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة .
- 3- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل .