



**KAPCI**  
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يونيو ٢٠٢٢

للإستخدام الإحترافي فقط

## كابسي WS400 – ورنيش بولي يوريثان 2K لامع

### مواصفات المنتج:

ورنيش كابسي WS400 هو ورنيش بولي يوريثان – 2K لامع يستخدم للأثاث والأسطح الخشبية الداخلية والتي تحتاج للحماية من الكيماويات المنزلية والتغيرات في درجة الحرارة والعوامل الميكانيكية وغيرها. يستخدم هذا الورنيش لدهان الحجرات والمطابخ والأثاث العامة وجميع الأثاث والأعمال الخشبية الداخلية مثل الأبواب والفواصل وغيرها .

### الخواص الفيزيائية للمنتج

اللمعة (زاوية ٦٠°) ٨٨  
معدل الفرد النظري م<sup>2</sup>/كجم ٦ – ٨ / طبقة

### المنتجات اللازمة للتطبيق:

ورنيش كابسي WS400 - بولي يوريثان – 2K لامع  
مصطب كابسي WS410  
ثر بولي يوريثان كابسي ٢٤٥٠  
ثر بولي يوريثان ٢٤٦٠ البطء

ملاحظة: يوصي باستخدام ثر كابسي ٢٤٦٠ البطء في درجات الحرارة المرتفعة .

### الأسطح المناسبة وكيفية تجهيزها:

كابسي WS400 مناسب للتطبيق علي جميع الأسطح الخشبية المعدة مسبقا بطريقة جيدة. يمكن تطبيقه علي سيلر كابسي بولي إستر أو سيلر كابسي بولي يوريثان. يتم صنفرة السطح بصنفرة ٤٠ أو ٥٠ ثم يتم إزالة الأتربة والشحوم والزيوت قبل رش ورنيش كابسي WS400 .

### نسبة الخلط بالوزن:

كابسي WS400 ١٠٠%  
كابسي WS410 ١٠٠%  
كابسي ثر ٢٤٥٠ أو ٢٤٦٠ ١٠ – ١٥%

### وقت ثبات المنتج:

٣ – ٤ س في درجة حرارة ٢٥ د.م

### التطبيق:

ورنيش كابسي WS400 بولي يوريثان 2K لامع يتم رشه طبقتان .  
يتم استخدام مسدس رش: ١,٣ – ١,٤ مم  
(يرجى الرجوع الي النشرة الفنية الخاصة بالمسدس المستخدم).

### وقت الجفاف في درجة حرارة ٢٥ د.م:

جفاف سطحي ٣٠ – ٤٠ د  
جفاف نهائي ٢ – ٣ س





**KAPCI**  
COATINGS

#### نقاط أخرى:

معدل التغطية العملية تعتمد علي العديد من العوامل منها شكل وملمس السطح ومدى مساميته كما تعتمد أيضا علي طريقة التطبيق والادوات المستخدمة لذلك وأيضا سمك الدهان المطلوب .

#### فترة الصلاحية:

٣ سنوات من تاريخ الانتاج , في العبوات الاصلية والظروف الجوية المناسبة

#### تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية .
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة .
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل .