



KAPCI
COATINGS

لنشرة الفنية

إصدار يونيو ٢٠٢٢

للإستخدام الإحترافى فقط

كابسى WS420 – ورنيش بولي يوريثان 2K لامع – داخلي

مواصفات المنتج:

ورنيش كابسى WS420 – 2K هو ورنيش بولي يوريثان لامع يستخدم للأثاث والأسطح الخشبية الداخلية والتي تحتاج للحماية من الكيماويات المنزلية والتغيرات في درجة الحرارة والعوامل الميكانيكية وغيرها. يستخدم هذا الورنيش لدهان الحجرات والمطابخ والأثاث العامة وجميع الأعمال الخشبية الداخلية مثل الأبواب والفواصل وغيرها .

الخواص الفيزيائية للمنتج

اللمعة (زاوية ٦٠°) ٨٨
معدل الفرد النظري م²/كجم ٥ – ٧ / طبقة

المنتجات اللازمة للتطبيق:

ورنيش كابسى WS420 - بولي يوريثان- 2K لامع
مصلب كابسى WS425
ثر بولي يوريثان كابسى ٢٤٥٠
ثر بولي يوريثان ٢٤٦٠ البطخ
ملاحظة: يوصى باستخدام ثر كابسى ٢٤٦٠ البطخ في درجات الحرارة المرتفعة .

الاسطح المناسبة وكيفية تجهيزها:

كابسى WS420 مناسب للتطبيق علي جميع الأسطح الخشبية المعدة مسبقا بطريقة جيدة. يمكن تطبيقه علي سيلر كابسى بولي إستر أو سيلر كابسى بولي يوريثان . قبل رش الورنيش يتم التنعيم بصفرة ٤٠ أو ٥٠ ثم يتم إزالة الأتربة والشحوم والزيوت .

نسبة الخلط بالوزن:

كابسى WS420 ١٠٠%
كابسى WS425 ٥٠%
كابسى ثر ٢٤٥٠ أو ٢٤٦٠ ١٥ – ٢٠%

وقت ثبات المنتج:

٣ – ٤ س في درجة حرارة ٢٥ د. م

التطبيق:

ورنيش كابسى WS420 بولي يوريثان 2K لامع يتم رشه طبقتان .
يتم استخدام مسدس رش: ١,٣ – ١,٤ مم
(يرجى الرجوع الي النشرة الفنية الخاصة بالمسدس المستخدم).

وقت الجفاف في درجة حرارة ٢٥ د. م:

جفاف سطحي ٣ – ٤ س
جفاف نهائي ٨ س





KAPCI
COATINGS

نقاط أخرى:

معدل التغطية العملية تعتمد علي العديد من العوامل منها شكل وملمس السطح ومدى مساميته كما تعتمد علي طريقة التطبيق والادوات المستخدمة وأيضا سمك الدهان المطلوب .

فترة الصلاحية:

٣ سنوات من تاريخ الانتاج . في العبوات الاصلية والظروف الجوية المناسبة

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية .
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة .
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل .