



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يونيو ٢٠٢٢

للإستخدام الإحترافى فقط

كابسى WS430 – ورنيش بولي يوريثان 2K مط – داخلي

مواصفات المنتج:

ورنيش كابسى WS430 هو ورنيش 2K- بولي يوريثان مط يستخدم للأثاث والأسطح الخشبية الداخلية والتي تحتاج للحماية من الكيماويات المنزلية والتغيرات في درجة الحرارة والعوامل الميكانيكية وغيرها. يستخدم هذا الورنيش لدهان الحجار والمطابخ والأثاث العامة وجميع الأثاث والأعمال الخشبية الداخلية مثل الأبواب والفواصل وغيرها.

الخواص الفيزيائية للمنتج

اللمعة (زاوية 90°) ١٥ - ٢٠
معدل الفرد النظري م²/كجم ٦ - ٨ طبقة

المنتجات اللازمة للتطبيق:

ورنيش كابسى WS430 - بولي يوريثان 2K - مط
مصلب كابسى WS435
ثر بولي يوريثان كابسى ٢٤٥٠
ثر بولي يوريثان ٢٤٦٠ البطء

ملاحظة: يوصى باستخدام ثر كابسى ٢٤٦٠ البطء في درجات الحرارة المرتفعة.

الأسطح المناسبة وكيفية تجهيزها:

كابسى WS430 مناسب للتطبيق علي جميع الأسطح الخشبية المعدة مسبقا بطريقة جيدة. يمكن تطبيقه علي سيلر كابسى بولي إستر أو سيلر كابسى بولي يوريثان (يرجى الرجوع للنشرة الفنية الخاصة بتطبيق السيلرات). يتم صنفرة السطح بصنفرة ٤٠ أو ٥٠ ثم إزالة الأتربة والشحوم والزيوت قبل رش ورنيش كابسى ٢٤٠٠.

نسبة الخلط بالوزن:

كابسى WS430 ١٠٠%
كابسى WS435 ٥٠%
كابسى ثر ٢٤٥٠ أو ٢٤٦٠ ١٠-٢٠%

وقت ثبات المنتج:

٣- ٤ س في درجة حرارة ٢٥ د.م.

التطبيق:

ورنيش كابسى WS430 بولي يوريثان 2K مط يتم رشه طبقتان .
يتم استخدام مسدس رش: ١,٣ - ١,٤ مم
(يرجى الرجوع الي النشرة الفنية الخاصة بالمسدس المستخدم).

وقت الجفاف في درجة حرارة ٢٥ د.م:

جفاف سطحي ٤٠ - ٥٠ د
جفاف نهائي ٣ - ٤ س





KAPCI
COATINGS

نقاط أخرى:

معدل التغطية العملية تعتمد علي العديد من العوامل منها شكل وملمس السطح ومدى مساميته كما تعتمد أيضا علي طريقة التطبيق والادوات المستخدمة لذلك وأيضا سمك الدهان المطلوب .

فترة الصلابة:

٣ سنوات من تاريخ الانتاج . في العبوات الاصلية والظروف الجوية المناسبة

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية .
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة .
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل .