



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يونيو ٢٠٢٢

للإستخدام الإحترافي فقط

كابسي WS500 – سيلر بولي يوريثان

مواصفات المنتج:

سيلر كابسي WS500 هو سيلر بولي يوريثان شفاف ذو قدرة علي ملء السطح كما يتميز بسهولة الصغرة – يستخدم سيلر كابسي WS 500 كسيلر شفاف قبل رش أي من الدهانات الشفافة.
معدل الفرد النظري ٢م / لتر: ٨ – ١٠ طبقة

المنتجات اللازمة للتطبيق:

سيلر كابسي WS400 - بولي يوريثان
مصلب كابسي WS 505
ثر بولي يوريثان كابسي ٢٤٥٠
أو ثر بطيخ بولي يوريثان ٢٤٦٠
ملاحظة: يوصي باستخدام ثر كابسي ٢٤٦٠ البطخ في درجات الحرارة المرتفعة.

الأسطح المناسبة وكيفية تجهيزها:

كابسي ٢١٥٠ مناسب للتطبيق علي جميع الأسطح الخشبية سواء القشرة أو الخشب الطبيعي ويستخدم كسيلر للأسطح الخشبية قبل تطبيق الدهانات الشفافة عليها . قبل تطبيق سيلر كابسي ٢١٥٠ يتم صغرة الخشب الطبيعي بصغرة ١٢٠ أو ١٨٠، ويتم صغرة الخشب القشرة بصغرة ٨٠ أو ٢٢٠، ثم يتم إزالة الأتربة والشحوم والزيوت قبل الدهان .

نسبة الخلط (بالحجم):

كابسي WS500	%١٠٠
كابسي WS505	%٥٠
كابسي ثر ٢٤٥٠ أو ٢٤٦٠	%٢٠ - ١٠

وقت ثبات المنتج:

٤ - ٥ س في درجة حرارة ٢٥ د.م.

التطبيق:

سيلر كابسي WS500 الشفاف يتم رش طبقتان متتاليتان دون الانتظار بين الطبقات وفي حالة الإحتياج لمزيد من الطبقات يتم الإنتظار لمدة ٢٠ دقيقة قبل البدء في رش المزيد، يمكن رش أي من ورنيشات كابسي 2K اللامعة أو المط بعد ذلك.
يتم الرش باستخدام مسدس رش ١,٧-١,٨،
ملحوظة: (يرجى الرجوع الي النشرة الفنية الخاصة بالمسدس المستخدم) .
ثم يتم الصغرة باستخدام صغرة ٣٢٠ ثم صغرة ٤٠٠ ثم يتم التعقيم باستخدام صغرة ٥٠٠.

وقت الجفاف في درجة حرارة ٢٥ د.م:

جفاف سطحي	١٠ - ١٥ د
جفاف نهائي	٢ - ٣ س



هام : التعليمات الموجودة في النشرات الفنية هي قائمة علي ما لدينا من خبرات ومعرفة بالمنتج دون أدني مسؤولية عما ينتج من مشاكل متعلقة بالسطح المراد دهانه أو المشاكل المرتبطة بالتطبيق الخاطئ للمنتج، كما يرجى دائما قراءة تعليمات السلامة والصحة.



KAPCI
COATINGS

نقاط أخرى:

- 1- معدل التغطية العملية تعتمد علي العديد من العوامل منها شكل وملمس السطح ومدى مساميته كما تعتمد أيضا علي ظروف وطريقة التطبيق والأدوات المستخدمة لذلك وأيضا سمك الدهان المطلوب .
- 2- لتحقيق نتائج أفضل ننصح بإجراء إختبار للمنتجات على قطع خشبية مهذرة (سكراي) قبل البدء في عملية الدهان.

فترة الصلاحية:

٣ سنوات من تاريخ الانتاج ، في العبوات الاصلية والظروف الجوية المناسبة

تعليمات السلامة والصحة:

- 1- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية .
- 2- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة .
- 3- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل .