



KAPCI
COATINGS

نشرة الفنية

إصدار يونيو ٢٠٢٢

للإستخدام الإحترافى فقط

كابسي WS605 – ورنيش نتروسيلولوزى لامع

مواصفات المنتج:

ورنيش نترو WS605 هو ورنيش نترو سيليلوزى على اللمعة يستخدم فى دهان الأثاث المنزلى والأبواب. يعطى هذا الورنيش سطح ناعم على اللمعة. يستخدم هذا الورنيش للأسطح الخشبية الغير معرضة للحرارة والعوامل الكيميائية.

الخواص الفيزيائية للمنتج

اللمعة (زاوية ٦٠°)
معدل الفرد النظرى ٢٥ كجم / ٨ - ٦ طبقة

المنتجات اللازمة للتطبيق:

WS605 ورنيش نترو
كابسي ٥٢٦ (نتروسيليلوز ثر سوبر)

الأسطح المناسبة وكيفية تجهيزها:

ورنيش نترو WS 605 لامع هو ورنيش يستخدم للدهان على سيلركابسي ٢٠٠٠ (HV أو MV) تم صنفرته وإعداده إعدادا جيدا وذلك للحصول على لمعة عالية يتم صنفرة سيلر نترو كابسي ٢٠٠٠ (HV أو MV) بصنفرة ٣٢٠ أو ٤٠٠ ثم يتم التنعيم بصنفرة ٥٠٠ أو ٦٠٠ قبل دهان ورنيش نترو WS 605 - على اللمعة.

نسبة الخلط بالوزن:

ورنيش نترو WS 605 لامع ١٠٠%
ثركابسي ٥٢٦ (نترو سيليلوز ثر) حتى ١٠٠%

التطبيق:

ورنيش نترو WS 605 اللامع يتم رشه طبقتان كما يمكن تطبيقه أيضا بستارة الرش.

وقت الجفاف في درجة حرارة ٢٥ د.س:

جفاف سطحي ١٠-١٥ د
جفاف نهائي ٣-٤ س



نقاط أخرى:

- ١- معدل التغطية العملية تعتمد على العديد من العوامل منها شكل وملمس السطح ومدى مساميته كما تعتمد أيضا على ظروف وطريقة التطبيق والأدوات المستخدمة لذلك وأيضا سمك الدهان المطلوب.
- ٢- لتحقيق نتائج أفضل ننصح بإجراء اختبار للمنتجات على قطع خشبية مهددة (سكراب) قبل البدء في عملية الدهان.



KAPCI
COATINGS

فترة الصلاحية:

٣ سنوات من تاريخ الانتاج . في العيوات الاصلية والظروف الجوية المناسبة

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية .
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة .
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل .