



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٤

للإستخدام الإحترافي فقط

كابسي 1K فلر

وصف المنتج

كابسي 1K فلر هو منتج ذو اساس نثرو سيليلوز يتميز بسرعة الجفاف. يستخدم لمليء الثغور والخدوش الصغيرة على السطح قبل اعادة التطبيق بأى من دهانات كابسي.

الأسطح المناسبة للدهان

كابسي 1K فلر يمكن تطبيقه على أى نوع دهان بما فى ذلك TPA , معجون بولى استر 2K او معجون نثرو وذلك بعد الاعداد الجيد. يجب تطهير السطح جيدا قبل اعادة الدهان.

طريقة التطبيق

نسبة الخلط بحجم:	نسبة الخلط بالوزن:			
١٠٠% كابسي 1K فلر : ١٠٠% كابسي ٥٢٦ نثرو سيليلوز	١٠٠ : ١٠٠			
استخدم مسطرة الخلط				
مسدس الرش:				
الضغط عند مخرج الدهان	الضغط الداخلى	قطر الفونيه	المتوافق مع البيئه	
	٢٦-٢٩ بواز)	١,٨-١,٧		
٧,٠ بار (٨-١٠ بواز)	٢٦-٢٩ بواز)	١,٨-١,٧	HVLP	
	٣-٣,٥ بار)	١,٨-١,٧	التقليدى	
يفضل الرجوع لتعليمات الشركة المصنعة لمسدس الرش.				
سُمك الدهان الجاف ٤٠-٥٠ ميكرون		عدد طبقات الدهان : يطبق المنتج برش طبقتان		
		وقت الانتظار: ٥ دقائق تقريبا بين الواجه.		
		وقت الجفاف: الجفاف للصنفة: ٣٠ دقيقة/٢٠م		

ملاحظة مهمة: هذه المنتجات للاستخدام الاحترافي فقط. والمعلومات المشمولة في هذه النشرات الفنية مبنية على افضل ما لدينا من معلومات و خبرات وهى للعلم فقط دون أى مسئولية تقع الشركة نتيجة سوء الاستخدام أو التطبيق.



KAPCI
COATINGS

الصفرة:

الصفرة المائي: صفرة ٨٠٠ – صفرة ١٠٠٠



الصفرة الجافه: صفرة ٤٠٠ – صفرة ٥٠٠



تعليمات السلامة و الصحة

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة.
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج.
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.