



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٤

للإستخدام الإحترافي فقط

كابسي ٢٠٠ – دوكو دهان نتروسيليلوز

وصف المنتج

كابسي ٢٠٠ هو منتج تشطيب عالي الجودة ذات لمعة عالية من اساس النتروسيليلوز . يتميز هذا المنتج بسرعة الجفاف والتغطية الممتازة . يمكن استخدامه في بعض الاجزاء الداخلية والخارجية للسيارة . ولا ينصح باستخدامه لإصلاح كل أجزاء السيارة .

الأسطح المناسبة للدهان

يمكن تطبيق كابسي ٢٠٠ على أي دهان قديم بعد تمام الجفاف وعلى المعجون الدوكو 1K و الفلر الدوكو 1K وذلك بعد إعداد السطح جيدا وتطهيره بمطهر كابسي ٦٠٥ .

طريقة التطبيق

نسبة الخلط بحجم:				
١٠٠% كابسي ٢٠٠ دوكو 1K				
١٠٠% كابسي نتر ٥٢٦				
(1:1)				
استخدمه مسطرة الخلط				
لزوجة الرش:				
١٨-٢٠ ثانية (٢٠ / ٤ / ٢٠ °م)				
مسدس الرش				
الضغط عند مخرج الدهان	الضغط الداخل	قطر الفونيه	المتوافق مع البيئة	
	٢ بار (٢٦-٢٩ بواز)	١,٣-١,٢	HVLP	
	٧,٠ بار (٨-١٠ بواز)	١,٣-١,٢	التقليدي	
	٤٥-٥٠ بواز (٣-٣,٥ بار)	١,٣-١,٢		
يفضل الرجوع لتعليمات الشركة المصنعة لمسدس الرش.				
عدد اوجه الدهان:				
يطبق المنتج برش ٢-٣ وجه (أو حتى الوصول الى التغطية المطلوبة)				
سُمك الدهان الجاف ٥٠-٤٠ ميكرون				
وقت الجفاف بين الطبقات:				
الجفاف بين الطبقات: ٥-٣ دقائق / ٢٠ °م				
وقت الجفاف:				
٣٠ دقيقة / ٢٠ °م				

ملاحظة مهمة: هذه المنتجات للاستخدام الاحترافي فقط . والمعلومات المشمولة في هذه النشرات الفنية مبنية على افضل ما لدينا من معلومات و خبرات وهي للعلم فقط دون أي مسؤولية تقع الشركة نتيجة سوء الاستخدام أو التطبيق .



KAPCI
COATINGS

تعليمات السلامة و الصحة

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة.
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج.
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.