



KAPCI
COATINGS

Fiche des données techniques

Publication : - Janvier 2024

Pour l'usage professionnel
seulement

KAPCI 222 Anti Gravillon

Description du

Kapci 222 anti gravillon est un produit basé à la résine alkyde modifiée, conçu pour protéger le dessous de la carrosserie de la voiture contre les éclats de pierre et la corrosion. Il peut également être appliqué sur le plancher de la carrosserie et d'autres pièces métalliques. Kapci 222 anti-gravillon donne des propriétés d'anticorrosion, une excellente adhérence et une résistance chimique.


Préparation de supports :

Kapci 222 anti gravillon doit être appliqué sur du métal nu sans rouille et dégraissé. Pour plus de résistance de corrosion, il est recommandé d'appliquer un primaire anticorrosif préalablement à l'application de Kapci 222.

Application



Dégraissier soigneusement la surface. Utiliser Kapci 606 pour dégraisser les surfaces métaux.



Proportion de mélange par poids :

Ajouter 20% de diluent Kapci 525 et le mélanger bien.



Utiliser le pistolet spécial anti gravillon (UB) pour les produits anti gravillon

Buse : 6-8mm ; Pression :4-5 bar
Appliquer 1-2 couches.



Séchage à l'air à 20°C :

Séchage à manipuler : 3-4h
Séchage à dureté : 24h

Hygiène et Sécurité :

1. Pour les recommandations complètes d'hygiène, de sécurité et d'environnement, se reporter aux fiches des données de sécurité.
2. Observer les conseils de prudence affichés sur les étiquettes des emballages.
3. Utiliser des lunettes de protections et les équipements de sécurité préconisés.

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.



KAPCI
COATINGS

Fiche des données techniques

Publication : - Janvier 2024

**Pour l'usage professionnel
seulement**

4. Une bonne ventilation doit être fournie dans l'environnement de travail.