



**KAPCI**  
COATINGS

### النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٤

للإستخدام الإحترافي فقط

## كابسي ٢٥٥ – دوكو – دهان نتروسيليلوز

### وصف المنتج

كابسي ٢٥٥ هو منتج تنشيط عالي الجودة ذات لمعة عالية من اساس النتروسيليلوز . يتميز هذا المنتج بسرعة الجفاف والتغطية الممتازة . يمكن استخدامه في بعض الاجزاء الداخلية والخارجية للسيارة . ولا ينصح باستخدامه لإصلاح كل أجزاء السيارة .

### الأسطح المناسبة للدهان

يمكن تطبيق كابسي ٢٥٥ على أي دهان قديم بعد تمام الجفاف وعلى المعجون دوكو 1K و الفلر دوكو 1K وذلك بعد إعداد السطح جيدا وتطهيره بمطهر كابسي ٦٠٥ .

### طريقة التطبيق

نسبة الخلط بحجم : ١٠٠% كابسي ٢٥٥ دوكو 1K ١٠٠% كابسي نتر ٥٢٦																	
استخدم مسطرة الخلط																	
لزوجة الرش : ١٨-٢٠ ثانية (٢٠ / ٤ / ٢٠ °م)																	
مسدس الرش																	
<table><thead><tr><th>الضغط عند مخرج الدهان</th><th>الضغط الداخل</th><th>قطر الفونيه</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>٢ بار (٢٦-٢٩ بواز)</td><td>١,٣-١,٢</td><td>المتوافق مع البيئة</td></tr><tr><td>٧,٧ بار (٨-١٠ بواز)</td><td>٢ بار (٢٦-٢٩ بواز)</td><td>١,٣-١,٢</td><td>HVLP</td></tr><tr><td></td><td>٤٥-٥٠ بواز (٣-٣,٥ بار)</td><td>١,٣-١,٢</td><td>التقليدي</td></tr></tbody></table>	الضغط عند مخرج الدهان	الضغط الداخل	قطر الفونيه			٢ بار (٢٦-٢٩ بواز)	١,٣-١,٢	المتوافق مع البيئة	٧,٧ بار (٨-١٠ بواز)	٢ بار (٢٦-٢٩ بواز)	١,٣-١,٢	HVLP		٤٥-٥٠ بواز (٣-٣,٥ بار)	١,٣-١,٢	التقليدي	
الضغط عند مخرج الدهان	الضغط الداخل	قطر الفونيه															
	٢ بار (٢٦-٢٩ بواز)	١,٣-١,٢	المتوافق مع البيئة														
٧,٧ بار (٨-١٠ بواز)	٢ بار (٢٦-٢٩ بواز)	١,٣-١,٢	HVLP														
	٤٥-٥٠ بواز (٣-٣,٥ بار)	١,٣-١,٢	التقليدي														
يفضل الرجوع لتعليمات الشركة المصنعة لمسدس الرش.																	
عدد اوجه الدهان : يطبق المنتج برش ٢-٣ وجه (أو حتى الوصول الى التغطية المطلوبة) سُمك الدهان الجاف ٥٠-٤٠ ميكرون																	
وقت الجفاف بين الطبقات: الجفاف بين الطبقات: ٥-٣ دقائق / ٢٠ °م																	
وقت الجفاف: ٣٠ دقيقة / ٢٠ °م																	

ملاحظة مهمة : هذه المنتجات للاستخدام الاحترافي فقط . والمعلومات المشمولة في هذه النشرات الفنية مبنية على افضل ما لدينا من معلومات و خبرات وهي للعلم فقط دون أي مسؤولية تقع الشركة نتيجة سوء الاستخدام أو التطبيق .



**KAPCI**  
COATINGS

### تعليمات السلامة و الصحة

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة .
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج .
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.