



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٤

للإستخدام الإحترافي فقط

كابسي ٣٥٠٠ – دهان نتروسيليلوز

وصف المنتج

كابسي ٣٥٠٠ هو منتج تشطيب عالي الجودة ذات لمعة عالية من اساس النتروسيليلوز . يتميز هذا المنتج بسرعة الجفاف والتغطية الممتازة . يمكن استخدامه في بعض الاجزاء الداخلية والخارجية للسيارة . ولا ينصح باستخدامه لإصلاح كل أجزاء السيارة .

الأسطح المناسبة للدهان

يمكن تطبيق كابسي ٣٥٠٠ على أي دهان قديم بعد تمام الجفاف وعلى المعجون الدوكو 1K و الفلر الدوكو 1K وذلك بعد إعداد السطح جيدا وتطهيره بمطهر كابسي ٦٠٥ .

طريقة التطبيق

١٠٠% كابسي ٣٥٠٠ دوكو 1K ١٠٠% كابسي نتر ٥٢٦ نسبة الخلط بحجم : (1:1)				
استخدمه مسطرة الخلط				
لزوجة الرش : ١٨-٢٠ ثانية (٢٠ / ٤ / ٢٠ °م)				
الضغط عند مخرج الدهان	الضغط الداخل	قطر الفونيه	مسدس الرش	
	٢ بار (٢٦-٢٩ بواز)	١,٣-١,٢	المتوافق مع البيئة	
٧,٧ بار (٨-١٠ بواز)	٢ بار (٢٦-٢٩ بواز)	١,٣-١,٢	HVLP	
	٤٥-٥٠ بواز (٣-٣,٥ بار)	١,٣-١,٢	التقليدي	
يفضل الرجوع لتعليمات الشركة المصنعة لمسدس الرش.				
عدد اوجه الدهان : يطبق المنتج برش ٢-٣ وجه (أو حتى الوصول الى التغطية المطلوبة) سُمك الدهان الجاف ٥٠-٤٠ ميكرون				
وقت الجفاف بين الطبقات: الجفاف بين الطبقات: ٥-٣ دقائق / ٢٠ °م				
وقت الجفاف: ٣٠ دقيقة / ٢٠ °م				

ملاحظة مهمة : هذه المنتجات للاستخدام الاحترافي فقط . والمعلومات المشمولة في هذه النشرات الفنية مبنية على افضل ما لدينا من معلومات و خبرات وهي للعلم فقط دون أي مسؤولية تقع الشركة نتيجة سوء الاستخدام أو التطبيق .



KAPCI
COATINGS

تعليمات السلامة و الصحة

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة.
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج.
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.