



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٤

للإستخدام الإحترافي فقط

كابسي ٣٥٥ معجون بولي استر مرن للبلاستيك

وصف المنتج :

كابسي ٣٥٥ هو معجون بولي استر مرن صمم خصيصا للتطبيق على الاسطح البلاستيكية المرنة . كابسي ٣٥٥ يتميز بتماسك ممتاز على البلاستيك مع مرونة عالية. يمكن تطبيق المنتج على انواع البلاستيك المختلفه عدا البولي ايثيلين (PE) ويمكن تطبيقه تحت اي نوع من فترات كابسي. يعتبر اللون الاسود للمعجون من اهم مميزاته حتى يتمشى مع لون الاسطح البلاستيكية .

الأسطح المناسبة للدهان :

كابسي ٣٥٥ يصلح للتطبيق على انواع مختلفه من البلاستيك عدا البولي ايثيلين (PE) . قبل تطبيق المعجون يجب تطهير السطح باستخدام كابسي ٦٠٥ لإزالة جميع الاتربة الناتجة بعد الصنفرة.

طريقة التطبيق :

١٠٠% معجون كابسي ٣٥٥ ١-٣% مصلب المعجون	نسبة الخلط بالوزن : ١:١٠-٣%	
طريقة التطبيق : ينم التطبيق باستخدام سكينه المعجون المعدنيه. تستخدم السكينه البلاستيكيه لتطبيق المعجون على الاحرف والمنحنيات. عند الاحتياج لتطبيق اكثر من طبقه يجب ترك وقت جفاف بين الطبقات بدون الاحتياج للصنفرة. وقت الانتظار للمعجون (وقت العمل) ٤-٥ دقائق عند ٢٠°C.		
وقت الجفاف عند ٢٠°C : الجفاف للصنفرة: ٢٠-٣٠ دقيقه		
الصنفرة الجافه بالماكينه : ينصح بمراحل الصنفرة الجافه التاليه: ٨٠-١٢٠ ثم الانتهاء ١٨٠		
الصنفرة الجافه اليدويه : ينصح بمراحل الصنفرة الجافه التاليه: ٨٠-١٢٠ ثم الانتهاء ١٨٠		
الجفاف ب IR : موجة قصيرة ٥-٨ د *يرجى الرجوع الى دليل المصنع للحصول على معلومات اكثر حول الجفاف بجهاز IR.		



KAPCI
COATINGS

ملاحظات عامة

اعادة الدهان

يمكن اعادة دهان معجون ٣٥٥ بعد الصنفرة.

ملاحظات اخرى :

- يتم اضافة المصلب الى المعجون بنسبة ١-٣% . اضافة نسبة المصلب اكثر (اكثر من ٣%) او اقل (اقل من ١%) يمكن ان يسبب مشكلة تغيير اللون او التبقيع.
- يمنع تطبيق المعجون على ووش برايمر او برايمر بادئ Each او الدهانات ثرموبلاستيك اكريلك.
- يمنع تطبيق الدهان النهائى (اكريلك او بيزكوت ...) مباشرة على المعجون.
- يمنع تطبيق المعجون بين طبقتين من الدهان النهائى.
- يمنع استخدام الصنفرة بالماء مع المعجون.
- يجب غسل جميع الادوات التى تم استخدامها في تطبيق المعجون على الفور بالثر.

VOC (2004/42/EC)

2004/42/IIIB(b)(250)230

القيمة المحدده لكمية المواد العضويه المتطايره طبقا للاتحاد الاوروبى (لتصنيف المنتج: **IIB.b**) للمنتج الجاهز للتطبيق هي بحد اقصى ٥٠ جرام/لتر.
قيمة المواد العضويه المتطايره لهذا المنتج بعد الخلط هي بحد اقصى ٣٠ جرام/لتر.

تعليمات السلامة و الصحة :

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة .
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج .
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.