



**KAPCI**  
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٤

للإستخدام الإحترافي فقط

## كابسي ٦٠٨٠ ورنيش أكريليك ثنائي عالي المحتوى الصلب سريع الجفاف – المتوافق بيئيًا

### وصف المنتج

ورنيش كابسي ٦٠٨٠ هو ورنيش أكريليك ثنائي (يحتاج مصلب) صمم بتكنولوجيا جديدة تجعل المحتوى الصلب له عالي جدا كما يجعله سريع الجفاف صمم خصيصا للتطبيق على البيز كوت سواء كان كابسي ٦٧٠ أو ديما ٩٦٧٠ . ويتميز كابسي ٦٠٨٠ باللمعة العالية وقوة التحمل ومقاومة الخدوش بجانب السرعة العالية فى الجفاف مما يجعله مناسب فى الأماكن ذات الإنتاجية العالية .


### الأسطح المناسبة للدهان

كابسي ٦٠٨٠ يصلح للتطبيق على كابسي بيز كوت أو لاتيكو بيز كوت أو دهان قديم فى حالة جيدة. ويجب تجهيز وإعداد السطح بالصنفرة المناسبة قبل البز كوت. ولتطهير السطح قبل البيز كوت يتم إستخدام مطهر كابسي ٦٠٥

### طريقة التطبيق

نسبة الخلط بحجم :


ورنيش ٦٠٨٠	مصلب
%١٠٠	%٥٠
	٦٠٨٣ عادى



لزوجة الرش :  
١٧ ثانية (DIN 4) / ٢٠ °C



وقت الأثبات عند ٢٠°C:  
٢٠-٢٥ د



مسدس الرش:


الضغط عند مخرج الدهان	الضغط الداخلى	قطر الفونيه	
	٢ بار (٢٦-٢٩ بواز)	١,٤-١,٣	المتوافق مع البيئة
٠,٧ بار (٨-١٠ بواز)	٢ بار (٢٦-٢٩ بواز)	١,٤-١,٣	HVLP
	٥٠ - ٤٥ بواز (٣-٣,٥ بار)	١,٤-١,٣	التقليدى

يفضل الرجوع لتعليمات الشركة المصنعة لمسدس الرش.



عدد اوجه الدهان :

يطبق المنتج برش وش واحد  
أو وشين بدون فاصل زمنى  
سُمك الدهان الجاف ٦٠-٧٠ ميكرون





**KAPCI**  
COATINGS



وقت الانتظار بين الطبقات: الانتظار بين الطبقات: ٥-١٠ دقيقة / ٢٠°م الانتظار قبل الجفاف الحراري: ١٥-٢٠ دقيقة / ٢٠°م	
الجفاف ب IR : موجة قصيرة ١٠-١٥ د *يرجى الرجوع الى دليل المصنع للحصول على معلومات اكثر حول الجفاف بجهاز IR.	
وقت الجفاف عند ٢٠°م: ٢-٤ وقت الجفاف عند ٦٠°م: ١٠-١٥ د	

### ملاحظات عامة

#### وقت الجفاف

يتغير وقت الجفاف طبقا لسُمك الدهان و ظروف الجفاف.  
يزداد وقت الجفاف مع سوء التهوية او زيادة سُمك طبقة الدهان.  
زيادة معدل الرطوبة او انخفاض درجة الحرارة عن ١٥°م يؤثر في وقت الجفاف.

#### نقاط أخرى

- ١- لا يحتاج ٦٠٨٠ للتجفيف الحراري
- ٢- يمكن تعجيل الجفاف باستخدام التجفيف الحراري لمدة ١٠-١٥ د / ٦٠ مئوية فقط
- ٣- يمكن تلميع ٦٠٨٠ في خلال ٢-٣ فقط
- ٤- يجب الحرص التام من وقت الثبات للمنتج قصير بخلاف الورنيشات العادية (٢٠-٢٥ د)
- ٥- لا يتم إضافة ثنر للمنتج

#### VOC (2004/42/EC)

2004/42/11B(b) (420)285

القيمة المحددة لكمية المواد العضوية المتطايره طبقا للاتحاد الاوروبي (لتصنيف المنتج: IIB.b) للمنتج الجاهز للتطبيق هي بحد اقصى ٤٢٠ جرام/لتر.  
قيمة المواد العضوية المتطايره لهذا المنتج بعد الخلط هي بحد اقصى ٢٨٥ جرام/لتر بعد الخلط مع أي من المصليات .

#### تعليمات السلامة و الصحة

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة .
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج .
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.