



**KAPCI**  
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٤

للإستخدام الإحتراقي فقط

## كابسي ٦٢٠ سيلر أكريليك ثنائي شفاف

وصف المنتج

كابسي ٦٢٠ هو دهان غير تقليدي من الأكريليك الثنائي ( يحتاج مصلب) ذو قوة تماسك ممتازة على الأسطح دون صنفرتها وبالتالي فهو يوفر عملية الصنفرة . هذا المنتج يمكن إستخدامه

- ١- كمحسن إلتصاق على الأسطح دون صنفرتها
- ٢- كسيلر لا يحتاج للصنفره بل ويمكن التطبيق عليه مباشرة
- ٣- عازل للأسطح لتجنب المشاكل التي قد تحدث بسبب الدهانات القديمه

كابسي ٦٢٠ شفاف ويمكن تلوينه بملونات كابسي ٦٦٠ بحد أقصى ١٠% بالحجم

أسطح الدهان

كابسي ٦٢٠ يمكن تطبيقه على دهان أصلي أو دهان أكريليك في حالة جيده أو برايمر أو فلاتر ثنائية الأماكن الأكثر عرضه للتلف مثل المنحنيات وغيره ربما تحتاج للصنفره بطريقه جيده عند إستخدام كابسي ٦٢٠ كعازل يترك ليجف جيدا

التطبيق

| نسبة الخلط بالحجم<br>٢٠:٥٠:١٠٠            |                          |                        |         |
|---|--------------------------|------------------------|---------|
| كابسي ثر<br>٢٠%                           | كابسي مصلب<br>٥٠%        | كابسي سيلر ٦٢٠<br>١٠٠% | (٢:١:٤) |
| ٦١٠ السريع<br>٦٠ العادي                   | ٦٥٣ سريع جدا<br>٦٥٢ سريع |                        |         |
| يتهم إستخدام مسطرة الخلط                  |                          |                        |         |
| لزوجة التطبيق<br>18-20 sec (DIN4 at 20°C) |                          |                        |         |
| وقت ثبات المنتج<br>٤ ساعات عند ٢٠ د.م     |                          |                        |         |

ملاحظة مهمة: هذه المنتجات للاستخدام الاحترافي فقط . والمعلومات المشمولة في هذه النشرات الفنية مبنية على افضل ما لدينا من معلومات و خبرات وهى للعلم فقط دون أى مسئولية تقع الشركة نتيجة سوء الاستخدام أو التطبيق .



**KAPCI**  
COATINGS

مسدس الرش



| الضغط عند مخرج الدهان | الضغط الداخل             | قطر الفونيه |                    |
|-----------------------|--------------------------|-------------|--------------------|
|                       | ٢٩-٢٦ بار (بواز)         | ١,٣-١,٢     | المتوافق مع البيئة |
| ٠,٧ بار (٨-١٠بواز)    | ٢٩-٢٦ بار (بواز)         | ١,٣-١,٢     | HVLP               |
|                       | ٥٠ - ٤٥ بواز (٣-٣,٥ بار) | ١,٣-١,٢     | التقليدي           |


عدد أوجه الدهان كمحسن إلتصاق  
يطبق المنتج برش وش واحد  
سُمك الدهان الجاف ٢٠-٢٥ ميكرون.



عدد أوجه الدهان كسيلر لا يحتاج صغره أو كعازل  
يطبق المنتج برش وشين.  
سُمك الدهان الجاف ٤٠-٥٠ ميكرون.



وقت الانتظار بين الطبقات:  
٥ - ١٠ دقيقة / ٢٠°م



وقت الجفاف:  
قبل دهانه كمحسن إلتصاق أو كسيلر لا يحتاج صغره : ٢٠ - ٣٠ د / ٢٠°م.  
قبل دهانه كعازل : ٣٠ د / ٦٠°م أو ٢٤ ساعة / ٢٠°م.



#### ملاحظات عامه

##### الصغره

كابسي ٦٢٠ لا يحتج صغره ولكن في حال تركه أكثر من ٢٤ ساعة يجب أن يتم صغرته صغره خفيفه قبل إعادة دهانه وللصغره يستخدم الصغره الجافه بالماكينه قرص ٤٠٠ قبل دهان الأكريليم أو قرص ٥٠٠ قبل دهان اليز

##### التلوين

كابسي ٦٢٠ يمكن أن يتم تلوينه بملونات كابسي ٦٦٠ حتى ١٠% بالحجم وبعد التلوين يتم إضافة المصلب والتنر بالنسبة المذكوره

##### ملاحظات أخرى

- ١- السمك الزائد من كابسي ٦٢٠ يؤثر على سطح ولمعة الدهان النهائي ويؤثر على الخواص المطلوبه منه
- ٢- لا يتم تطبيق كابسي ٦٢٠ على دهان سينثيتك أو دهان نثرو سيليلوز
- ٣- لا يتم تطبيق كابسي ٦٢٠ أسف دانات السينثيتك أو دهانات النثرو سيليلوز
- ٤- يتم تنظيف مسدس الرش بعد عملية الدهان مباشرة

##### تعليمات السلامة و الصحة

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة .
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج .
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة

**ملاحظة مهمة:** هذه المنتجات للاستخدام الاحترافي فقط . والمعلومات المشمولة في هذه النشرات الفنية مبنية على افضل ما لدينا من معلومات و خبرات وهى للعلم فقط دون أى مسئولية تقع الشركة نتيجة سوء الاستخدام أو التطبيق .