



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٤

للإستخدام الإحترافي فقط

كابسي ٦٣٤ - فلر أكريليك ثنائي عالي المحتوى الصلب سريع

وصف المنتج

كابسي ٦٣٤ هو فلر من الأكريليك الثنائي (يحتاج مصلب) ذو محتوى صلب عالي صمم خصيصا ليكون أساس لكابسي ديما المائي او اكريلك 2K او كابسي بيز. يمتاز هذا المنتج بسهولة التطبيق و الصنفرة وسرعة الجفاف و يعطى سطح نهائى ممتاز. يتميز بالقدرة العالية للمحافظة على اللمعة و درجة اللون للدهان النهائى.

الأسطح المناسبة للدهان

يمكن تطبيق كابسي ٦٣٤ على معجون بولى استر 2K , ايبوكسى برايمر 2K , ووشن برايمر 2K , برايمر بادئ Each , برايمر OEM , دهان قديم بعد الاعداد الجيد او سطح بلاستيك بعد تطبيق البرايمر الخاص بها (كابسي ٦١٥).

طريقة التطبيق

نسبة الخلط بالوزن ١٠٠ : ١٤ : ٥ : ١٠	نسبة الخلط بحجم :			 (1:1:5)
	فلر كابسي ٦٣٤	مصلب	ثئر كابسي	
	%١٠٠	%٢٥	١٠ - ٢٠ %	
		٦٥٣ سريع جدا أو ٦٥٢ سريع أو ٦٥١ عادى	٤٦٠٠ سريع ٦٠٠ عادى ٦٠١ بطئ ٦٠٢ بطئ جدا	
لزوجة الرش :				 ٢٦-٢٨ ثانية (DIN 4 / ٢٠ °C)
وقت الثبات:				
٤ ساعات عند ٢٠ °C				 ٤ ساعات عند ٢٠ °C
مسدس الرش:				 عدد اوجه الدهان : يطبق المنتج برش ٢ وجه سُمك الدهان الجاف ١٠٠-١٢٠ ميكرون.
الضغط عند مخرج الدهان	الضغط الداخلى	قطر الفونيه	المتوافق مع البيئة	
	٢ بار (٢٦-٢٩ بواز)	١,٨-١,٧	HVLP	
١,٧ بار (٨-١٠ بواز)	٢ بار (٢٦-٢٩ بواز)	١,٨-١,٧	التقليدى	
	٥٠ - ٤٥ بواز (٣-٣,٥ بار)	١,٨-١,٧		
يفضل الرجوع لتعليمات الشركة المصنعة لمسدس الرش.				

ملاحظة مهمة: هذه المنتجات للاستخدام الاحترافي فقط . والمعلومات المشمولة في هذه النشرات الفنية مبنية على افضل ما لدينا من معلومات و خبرات وهى للعلم فقط دون أى مسئولية تقع الشركة نتيجة سوء الاستخدام أو التطبيق .



KAPCI
COATINGS



وقت الجفاف بين الطبقات: الجفاف بين الطبقات: ٣-٥ دقائق / ٢٠°م الجفاف قبل التجفيف الحراري: ١٠ - ١٥ دقيقة / ٢٠°م	
وقت الجفاف: ٢٠ دقيقة / ٦٠°م ١٥ دقيقة / ٢٠°م	
الجفاف ب IR : موجة قصيرة ١٠-١٥ د *يرجى الرجوع الى دليل المصنع للحصول على معلومات أكثر حول الجفاف بجهاز IR.	
الصفرة الجافة بالماكينه: ٣٢٠-٤٠٠/٥٠٠	
الصفرة بالماء : ٨٠٠ أو ١٠٠٠	

ملاحظات عامة

إعادة الدهان

يمكن إعادة دهان الغلر ٦٣٤ بعد الصفرة. الغلر يمكن إعادة دهانه بكابسي ديما ٩٧٦٠ او كابسي بيز ٦٧٠ او كابسي اكريلك ٦٦٠. لأفضل النتائج فى التطبيق يجب ضبط درجة حرارة الكابينة والدهان ٢٠-٢٥ د م يجب غسل مسدس الرش بعد بدهانات 2K . لتطبيق الغلر ٦٣٤ على البلاستيك يفضل استخدام كابسي ٦٦ الخاص بزبادة المرونة والالتصاق .

اختيار المصلب

توفر كابسي عدة انواع من المصلبات لتتناسب مع احجام الدهان المختلفه و اختلاف ظروف الرش. المعلومات التالية هى توصيات استرشاديه فقط:
يستخدمه مصلب كابسي ٦٥٣ سريع جدا مع الغلر للأجزاء الصغيرة الحجم ودرجات الحرارة من ١٥-١٨°م.
يستخدمه مصلب كابسي ٦٥٢ سريع مع الغلر للأجزاء المتوسطة الحجم ودرجات الحرارة من ١٨-٢٠°م.
يستخدمه كابسي ٦٥١ عادى مع الغلر للأجزاء الكبيرة ودرجات الحرارة حتى ٢٥°م.
يستخدمه كابسي ٦٥٦ بطئ مع الغلر للمسطحات الكبيرة ودرجات الحرارة أعلى من ٢٥°م.

VOC (2004/42/EC)

2004/42/IIIB(c) (540)535

القيمة المحدده لكمية المواد العضويه المتطايره طبقا للاتحاد الاوروبى (لتصنيف المنتج : IIB.c) للمنتج الجاهز للتطبيق هى بحد اقصى ٥٤٠ جرام/لتر.

قيمة المواد العضويه المتطايره لهذا المنتج بعد الخلط هى بحد اقصى ٥٣٥ جرام/لتر.

تعليمات السلامة و الصحة

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة .
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج .
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.

ملاحظة مهمة: هذه المنتجات للاستخدام الاحترافي فقط . والمعلومات المشمولة في هذه النشرات الفنية مبنية على افضل ما لدينا من معلومات و خبرات وهى للعلم فقط دون أى مسئولية تقع الشركة نتيجة سوء الاستخدام أو التطبيق .