



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٤

للإستخدام الإحترافي فقط

المعجل كابسبي ٦٥٠

وصف المنتج

كابسبي ٦٥٠ هو معجل يستخدم بغرض تسريع معدل الجفاف . ونظرا لنشاطه القوي فى التفاعل يجب الحرس التام عند إستعماله ومعرفة الكمية الواجب إضافتها وعادة ما نستعمله مع المصلبات السريعة وفى درجات حرارة من ١٠-٢٠ د.م.

إستخدام المنتج

يتم إضافة المنتج من ٣-٥% بالوزن الى منتجات الأكريليك سواء الورنيشات أو الدهانات ملاحظة: يتم حساب هذه النسبة بالنسبة للوزن الكلى لكمية الدهان 2K مع المصلب قبل إضافة الثر
يجب الرجوع للنشرة الفنية للمنتجات التى يمكن إضافة كابسبي ٦٥٠ إليها حيث توجد معلومات تفصيلية عن الطريقة والكمية المقررة



ملاحظات عامة

نقاط هامة

- ١- تجنب إضافة زيادة من كابسبي ٦٥٠ حيث إن زيادته تسبب العديد من مشاكل السطح كفقدان اللمعة وعدم إستواء السطح وحدوث فقاعات دقيقة فى السطح
- ٢- كابسبي ٦٥٠ يستخدم فى درجات حرارة من ١٠-٢٠ د.م وعادة لا نفضل استخدامه فى درجات حرارة أعلى من ٢٥ د.م
- ٣- لا يستخدم ٦٥٠ فى درجات الرطوبة العالية
- ٤- إضافة كابسبي ٦٥٠ يقلل وقت الثبات وهو الوقت المسموح بعد خلط المصلب والدهان

تعليمات السلامة و الصحة

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة .
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج .
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.