



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٤

للإستخدام الإحترافي فقط

كابسي ٨٠٠ برايمر أحادي

وصف المنتج

كابسي ٨٠٠ (إتش برايمر) هو برايمر أحادي (لا يحتاج مصطب) يمكن استخدامه قبل أي من دهانات كابسي 1K أو 2K أو كابسي بيز أو كابسي ديما المائي. يفضل استخدام كابسي ٨٠٠ في الممرات أو على لوحات أصلية (OEM) قبل الدهان دون صنغرة. يمكن تطبيق أي من فترات كابسي 2K للحصول على طبقة دهان ذات سُمك عالي قبل تطبيق الدهان النهائي. لا ينصح باستخدام كابسي برايمر ٨٠٠ الأحادي على الأسطح الكبيرة. ولكن للأسطح الكبيرة و للحماية الأطول يفضل استخدام كابسي ٨٠٥ ووش برايمر الثنائي أو كابسي ايبوكسي برايمر الثنائي.

الأسطح المناسبة للدهان

كابسي ٨٠٠ يصلح للتطبيق على أنواع مختلفه من الأسطح مثل الحديد , الحديد المجلفن, الالومنيوم , الفيبر جلاس (GRP) و على معجون بولي إستر. قبل تطبيق البرايمر يجب تطهير السطح باستخدام كابسي ٦٠٥ لإزالة جميع الاتربة الناتجة بعد الصنغرة.

طريقة التطبيق

نسبة الخلط بالوزن	نسبة الخلط بالحجم :	
	كابسي ٨٠٠	كابسي ثنر
	%١٠٠	%١٠٠
	٦٠٠ سريع	
	٦٠٠ عادي	
	٦٠١ بطئ	
	٦٠٢ بطئ جدا	

مسدس الرش:			
الضغط عند مخرج الدهان	الضغط الداخل	قطر الفونيه	
	٢٦-٢٩ بواز)	١,٨-١,٧	المتوافق مع البيثة
٧,٠ بار (٨-١٠ بواز)	٢٦-٢٩ بواز)	١,٨-١,٧	HVLP
	٣-٥ بواز) (٣-٥,٠ بواز	١,٨-١,٧	التقليدي

يفضل الرجوع لتعليمات الشركة المصنعة لمسدس الرش.

عدد اوجه الدهان :
يطبق المنتج برش ٢ وجه
سُمك الدهان الجاف ٢٠ ميكرون.


ملاحظة مهمة: هذه المنتجات للاستخدام الاحترافي فقط. والمعلومات المشمولة في هذه النشرات الفنية مبنية على افضل ما لدينا من معلومات و خبرات وهي للعلم فقط دون أي مسئولية تقع الشركة نتيجة سوء الاستخدام أو التطبيق.



KAPCI
COATINGS

وقت الجفاف بين الطبقات:

الجفاف بين الطبقات: ٣-٥ دقائق / ٢٠°م
الجفاف قبل اعادة الدهان: ٢٠-٣٠ دقيقة / ٢٠°م



ملاحظات عامة

الأسطح المناسبة للدهان

١. لا ينصح بتطبيق برايمر كابسى ٨٠٠ على الاسطح الكبيرة. المنتج يصلح للتطبيق على الممرات الصغيرة و يتم التطبيق عليه قبل الجفاف الكامل (Wet on Wet) بالفلر او الدهان النهائى.
٢. يمكن تطبيق برايمر كابسى ٨٠٠ فوق الدهانات القديمة ولكن بعد الجفاف التام.
٣. لا يمكن تطبيق برايمر كابسى ٨٠٠ على الاسطح الثرمو بلاستيك اكريلك TPA.

اعادة الدهان

يمكن اعادة دهان برايمر كابسى ٨٠٠ بعد ٢٠-٣٠ دقيقة / ٢٠°م بدون صنفرة. للوصول الى سُمك اعلى من طبقة الدهان يمكن اعادة التطبيق باى من فلرات كابسى 2K قبل تطبيق الدهان النهائى.

مشاكل السطح

في حالة وجود بعض الغبار او التراب على السطح يمكن صنفرة البرايمر بعد ٤٠ دقيقة . يمكن استخدام الصنفرة المائية ٨٠٠ أو ١٠٠٠ او استخدام الصنفرة الجافة ٤٠٠ أو ٥٠٠.

VOC (2004/42/EC)

2004/42/IIIB(c) (780)770

القيمة المحدده لكمية المواد العضويه المتطايره طبقا للاتحاد الاوروبى (لتصنيف المنتج: IIB.c) للمنتج الجاهز للتطبيق هي بحد اقصى 780 جرام/لتر.
قيمة المواد العضويه المتطايره لهذا المنتج بعد الخلط هي بحد اقصى ٧٧٠ جرام/لتر.

تعليمات السلامة و الصحة

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة .
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج .
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة