



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٤

للإستخدام الإحتراقي فقط

كابسي ٨٠ زنك ريتش إيبوكسي برايمر ثنائي

وصف المنتج

كابسي ٨٠ هو برايمر إيبوكسي ثنائي (يحتاج مصلب) ذو مقاومة عالية للصدأ وذلك لإحتوائه على كمية كبيرة من الزنك تجعله يتحمل التعرض للظروف الجوية العالية كما انه يمتاز بقوة الالتصاق العالية على الحديد






الأسطح المناسبة للدهان

كابسي ٨٠ برايمر إيبوكسي يتم تطبيقه على الحديد بعد إستخدام الرماله وذلك للحصول على أفضل نتيجة من الحماية وقوة الإلتصاق . وللحصول أيضا على أفضل نتائج قبل تطبيق البرايمر يجب تطهير السطح لإزالة جميع الاتربة والزيوت والشحوم باستخدام مطهر كابسي ٦٠٦

تجهيز السطح

الحديد : يجب تنظيفه جيدا بالرماله وذلك للحصول على أعلى درجات التحمل والاستمرارية للدهان أو باستخدام ماكينة الصنفرة ٨٠-١٨٠. يتم تطهير السطح قبل وبعد عملية الصنفرة باستخدام مطهر كابسي ٦٠٦.

طريقة التطبيق


نسبة الخلط بالحجم :	نسبة الخلط بالوزن
	
كابسي ٨٠	كابسي ٨١٥ مصلب إيبوكسي
%١٠٠	%١٠٠
في حالة الرش الايرلس يضاف ١٠% ثنر	
وقت الثبات عند ٢٠°م: ١٠ ساعات	
لزوجة الرش : ٢٧-٣٢ ثانية (٢٠ / F 4 °م)	
يتم التقليب جيدا قبل الإستخدام	

ملاحظة مهمة : هذه المنتجات للاستخدام الاحترافي فقط . والمعلومات المشمولة في هذه النشرات الفنية مبنية على افضل ما لدينا من معلومات و خبرات وهي للعلم فقط دون أى مسئولية تقع الشركة نتيجة سوء الاستخدام أو التطبيق



KAPCI
COATINGS

مسدس الرش:



الضغط عند مخرج الدهان	الضغط الداخل	قطر الفونية	
	٢ بار (٢٦-٢٩ بواز)	٢,٢-١,٨	المتوافق مع البيئة
٠,٧ بار (٨-١٠ بواز)	٢ بار (٢٦-٢٩ بواز)	٢,٢-١,٨	HVLP
	٣,٥-٥٠ بواز (٤٥-٥٠)	٢,٢-١,٨	التقليدي

يفضل الرجوع لتعليمات الشركة المصنعة لمسدس الرش

تنك الضغط:

١,٠-٤,٤ مسم

الرش اللاهوائي:

٠,٥-٠,٧ مسم

١٠٠-٢٠٠ بار (١٥٠٠-٣٠٠٠ بواز) تقريبا

يفضل الرجوع لتعليمات الشركة المصنعة لمسدس الرش.



عدد اوجه الدهان :

يطبق المنتج برش ١ - ٢ وجه.


سُمك الدهان الجاف ٥٠-٥٥ ميكرون.



وقت الانتظار بين الطبقات:

الانتظار بين الطبقات: ١٠ - ١٥ دقائق / ٢٠°م

الانتظار قبل الجفاف الحراري: ١٥-٢٠ دقيقة / ٢٠°م



وقت الجفاف عند ٢٠°م:

الجفاف للصفرة:

٤ ساعات للجفاف المبدئي و ١٣ ساعة نهائي



ملاحظات عامة

تطهير السطح

يوصى باستخدام مطهر كابس ٦٠٦. يمكن استخدام مطهر كابس ٦٠٥ في حالة عدم وجود كابس ٦٠٦.

تعليمات السلامة و الصحة

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة.
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوي عند استخدام المنتج.
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.

ملاحظة مهمة: هذه المنتجات للاستخدام الاحترافي فقط. والمعلومات المشمولة في هذه النشرات الفنية مبنية على افضل ما لدينا من معلومات و خبرات وهى للعلم فقط دون أى مسئولية تقع الشركة نتيجة سوء الاستخدام أو التطبيق