



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٤

للإستخدام الإحترافى فقط

كابسي ٨٣٠ الكيد برايمر

وصف المنتج

كابسي ٨٣٠ هو دهان الكيدى أحادى (لا يحتاج مصلب) يمتاز بالحماية العاليه ضد الصدأ وقوة تماسك على الحديد

سطح الدهان

كابسي ٨٣٠ يمكن تطبيقه على الحديد بعد استخدام الرماله عليه أو بعد صنفرته باستخدام صنفره ٨٠ - ١٨٠ ثم التطهير باستخدام كابسي ٦٠٦

التطبيق

نسبة الخلط بالوزن			
كابسي ٦٢٦	كابسي ٨٣٠	٣٠	١٠٠

مسدس الرش			
الضغط عند مخرج الدهان	الضغط الداخلى	قطر الفونيه	
	٢٦-٢٩ بار (بواز)	١,٧ - ١,٨	المتوافق مع البيئه
٧,٠ بار (٨-١٠ باواز)	٢٦-٢٩ بار (بواز)	١,٧ - ١,٨	HVLP
	٤٥ - ٥٠ بار (٣-٣,٥ بار)	١,٧ - ١,٨	التقليدى

عدد اوجه الدهان :	
يطلب المنتج برش ١ - ٢ وجه.	
سُمك الدهان الجاف ٥٠-٦٠ ميكرون	

وقت الانتظار بين الطبقات:	
الانتظار بين الطبقات: ١٠ - ١٥ دقائق / ٢٠°م	
الانتظار قبل الجفاف الحرارى: ١٥-٢٠ دقيقه / ٢٠°م	

الجفاف عند ٢٠°م	
الكامل ٦ ساعات	
لاعاده الدهان ٢٤	

ملاحظات عامه

تطهير السطح

يوصى باستخدام مطهر كابسي ٦٠٦. يمكن استخدام مطهر كابسي ٦٠٥ فى حالة عدم وجود كابسي ٦٠٦

ملاحظة مهمة: هذه المنتجات للاستخدام الاحترافى فقط . والمعلومات المشمولةه فى هذه النشرات الفنية مبنية على افضل ما لدينا من معلومات و خبرات وهى للعلم فقط دون أى مسئولية تقع الشركة نتيجة سوء الاستخدام أو التطبيق



KAPCI
COATINGS

إعادة الدهان

كابسبي ٨٣٠ يمكن إعادة دهانه بعد واحد ساعه

تعليمات السلامة و الصحة

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة.
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج.
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.