



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٤

للإستخدام الإحترافي فقط

كابسي ٨٣٥ الكيد برايمر

وصف المنتج

كابسي ٨٣٥ هو دهان الكيدي أحادي (لا يحتاج مصلب) يمتاز بالحماية العاليه ضد الصدأ وقوة تماسك على الحديد سطح الدهان
كابسي ٨٣٥ يمكن تطبيقه على الحديد بعد استخدام الرماله عليه أو بعد صنفرتة باستخدام صنفرة ٨٠ - ١٨٠ ثم التطهير باستخدام كابسي ٦٠٦

التطبيق

نسبة الخلط بالوزن			
كابسي ٨٣٥	كابسي ٦٢٦	١٠٠	٣٠
مسدس الرش			
المتوافق مع البيئة	١,٧ - ١,٨ مم	٢ بار (٢٦-٢٩ بواز)	الضغط عند مخرج الدهان
HVLP	١,٧ - ١,٨ مم	٢ بار (٢٦-٢٩ بواز)	٠,٧ بار (٨-١٠ بواز)
التقليدي	١,٧ - ١,٨ مم	٤٥ - ٥٠ بواز (٣-٣,٥ بار)	
عدد اوجه الدهان : يطبق المنتج برش ١ - ٢ وجه. سُمك الدهان الجاف ٥٠-٦٠ ميكرون			
وقت الانتظار بين الطبقات: الانتظار بين الطبقات: ١٠ - ١٥ دقائق / ٢٠°م الانتظار قبل الجفاف الحراري: ١٥-٢٠ دقيقة / ٢٠°م			
الجفاف عند ٢٠°م الكامل ٦ ساعات لإعادة الدهان ٢٤			

ملاحظات عامه

تطهير السطح

يوصى باستخدام مطهر كابسي ٦٠٦. يمكن استخدام مطهر كابسي ٦٠٥ في حالة عدم وجود كابسي ٦٠٦

إعادة الدهان

ملاحظة مهمة: هذه المنتجات للاستخدام الاحترافي فقط . والمعلومات المشمولة في هذه النشرات الفنية مبنية على افضل ما لدينا من معلومات و خبرات وهى للعلم فقط دون أى مسؤولية تقع الشركة نتيجة سوء الاستخدام أو التطبيق



KAPCI
COATINGS

كابسي ٨٣٥ يمكن إعادة دهانه بعد واحد ساعه

تعليمات السلامة و الصحة

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة.
٣. يجب استخدام النظارة الواقية و قفاز اليدوى عند استخدام المنتج .
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.