



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٤

للاستخدام الإحترافي فقط

كابسي ٨٥٠ سينثيتك برايمر

وصف المنتج
كابسي ٨٥٠ هو سينثيتك برايمر أحادي (لا يحتاج مصلب) سريع الجفاف يمتاز بالحماية العاليه ضد الصدأ وقوة تماسك على الحديد سطح الدهان
كابسي ٨٥٠ يمكن تطبيقه على الحديد بعد استخدام الرماله عليه أو بعد صنفرته باستخدام صنفره ٨٠ - ١٨٠ ثم التطهير باستخدام كابسي ٦٠٦

التطبيق

نسبة الخلط بالوزن			
كابسي ٨٥٠	كابسي ٦٦	١٠٠	٣٠
مسدس الرش			
المتوافق مع البيئة	١,٧ - ١,٨	الضغط الداخل	الضغط عند مخرج الدهان
HVLP	١,٧ - ١,٨	٢ بار (٢٦-٢٩ بواز)	٠,٧ بار (٨-١٠ بواز)
التقليدي	١,٧ - ١,٨	٤٥ - ٥٠ بواز (٣-٣,٥ بار)	
عدد اوجه الدهان : يطبق المنتج برش ١ - ٢ وجه. سُمك الدهان الجاف ٥٠-٦٠ ميكرون			
وقت الانتظار بين الطبقات: الانتظار بين الطبقات: ١٠ - ١٥ دقائق / ٢٠°م الانتظار قبل الجفاف الحراري: ١٥-٢٠ دقيقة / ٢٠°م			
الجفاف عند ٢٠°م الجفاف الكامل ساعة لإعادة الدهان ساعة			

ملاحظات عامه

تطهير السطح

يوصى باستخدام مطهر كابسي ٦٠٦. يمكن استخدام مطهر كابسي ٦٠٥ في حالة عدم وجود كابسي ٦٠٦

ملاحظة مهمة: هذه المنتجات للاستخدام الاحترافي فقط. والمعلومات المشمولة في هذه النشرات الفنية مبنية على افضل ما لدينا من معلومات و خبرات وهى للعلم فقط دون أى مسئولية تقع الشركة نتيجة سوء الاستخدام أو التطبيق



KAPCI
COATINGS

إعادة الدهان

كابسي ٨٥٠ يمكن إعادة دهانه بعد واحد ساعه

تعليمات السلامة و الصحة

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة.
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج.
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.