



**KAPCI**  
COATINGS

## Fiche des données techniques

Publication : - Janvier 2024

Pour l'usage professionnel  
seulement

# Kapci K40 Composé de coupe moyenne.

## Description de produit : -

Kapci K40 est un composé de coupe moyenne, à haute performance et à base d'eau utilisé pour éliminer les égratignures causées par un ponçage de P2000 ou plus fin. C'est un produit sans silicone ni cire qui fournit une finition de haute brillance supérieure. Kapci K40 est utilisé avec une éponge jaune ou avec une machine polisseuse. Il peut également être utilisé pour un polissage manuel.

## Les avantages clés de Kapci K40

Rapidité	Une élimination rapide d'égratignures.
Finition	Des finitions hautes brillantes.
Facile à l'emploi	Un emploi simple et sec sans aucune addition d'eau et une élimination facile des éclaboussures de produit sur des panneaux adjacents.
Résultats permanents	Pas de réapparition des signes de ponçage.

## Le placement de produit dans le système de polissage Kapci.

Coupe rapide	Coupe Moyenne	Coupe fine	Protection
Kapci K10	<b>Kapci K40</b>	Kapci K60	Kapci K90
Kapci K20			Kapci 80
Kapci K15			Latico 5050
Latico 5000			

## Informations générales, chimiques et physiques.

Groupe de produit	Sans silicone et cire.
Viscosité	44-55 poises
Densité	1.1-1.15kg/L
forme	Forme liquide.
Couleur	Blanche
Paquet	250gm et 0.9L

## Information technique et la direction d'emploi.

Information technique	
Coupe	7

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.



**KAPCI**  
COATINGS

### Fiche des données techniques

Publication : - Janvier 2024

Pour l'usage professionnel  
seulement

Brillance	7
-----------	---

#### Direction d'emploi

Abrasion maximale	P2000 ou plus fin	
L'utile de polissage		Une mousse de coupe moyenne (jaune).
La vitesse de rotation	1200 – 1800 r.p.m	
La machine de polissage		Une machine polisseuse rotative ou orbitale
		Appliquer une basse quantité du produit au tampon. Commencer la machine à une vitesse moyenne et graduellement augmenter la vitesse en utilisant une pression légère.

#### Notes générales.

- Appliquer Kapci K40 loin de la lumière de soleil directe.
- Appliquer Kapci K40 sur une surface froide.
- Appliquer Kapci K40 sur une surface propre.
- Si la surface est sèche, Un peu d'eau sur la surface peut prévenir la formation de saleté.
- Réduire la pression par 2 – 3 secondes avant la fin de processus de frottement pour atteindre d'une haute brillance.
- Enlever les résidus à l'aide d'un chiffon en microfibre de qualité premium.

#### Stockage

	Maintenir loin de gel. Conserver entre 15°C and 35°C. Stocker dans un endroit bien ventilé
---	--

#### Hygiène et Sécurité :

1. Pour les recommandations complètes d'hygiène, de sécurité et d'environnement, se reporter aux fiches de données et de sécurité.
2. Observer les conseils de prudence affichés sur les étiquettes des emballages.
3. Utiliser des lunettes de protections et les équipements de sécurité préconisés.
4. Une bonne ventilation doit être fournie dans l'environnement de travail.

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.